WELDANO® TURGA

Quellschweißmittel



Technische Daten

	Stoff
Material	Tetrahydrofuran (90 %), Cyclohexanon (10 %)

Eigenschaft	Regelwerk	Wert
Farbe		transparent
Verarbeitungstemperatur		> 0 °C, optimal +18 °C bis +20 °C
Ergiebigkeit		Breite 30 mm: ~200-250 lfm
Lagerung		+15 °C bis +25 °C, trocken und gut gelüftet, nur im Originalbehälter, vor Hitze und Zündquellen fernhalten

Anwendung

Für die wasserdichte Verschweißung der Überlappungen von Unterdeckbahnen aus TPU (z. B. SOLITEX WELDANO 3000). Weiterhin geeignet für das Verschweißen von Systemprodukten zur Abdichtung von Details wie z. B. dem Anschlussstreifen SOLITEX WELDANO-S 3000.

Lieferformen

Art.-Nr.	Inhalt	Reichweite	Gewicht	VE	Gebinde	GTIN
16436	1 l	B 30 mm: 200-250 lfm	0,925 kg	6	288	4026639164360

Vorteile

- ✔ Effizient arbeiten: Sparsam im Verbrauch
- ✔ Zügig weiter arbeiten: Ermöglicht sichere, schnell belastbare Verbindungen
- ✔ Sicher im System: Abgestimmtes Quellschweißmittel für SOLITEX WELDANO 3000

Untergründe

Vor dem Auftragen vom Quellschweißmittel WELDANO TURGA die SOLITEX WELDANO 3000 reinigen.
Der Schweißbereich muss trocken, frostfrei, staub- und fettfrei sein. Bei anhaftenden Verschmutzungen (z. B. Öl) einen Lappen mit WELDANO TURGA leicht benetzen und Verschmutzung abwischen.

Rahmenbedingungen

Dose vor Gebrauch gut schütteln bzw. aufrühren. Mit einem Liter WELDANO TURGA können ca. 200 - 250 lfm Bahn verschweißt werden (Schweißnahtbreite 30 mm). Die Verarbeitungstemperatur darf 0 °C nicht unterschreiten.

Für besonders schnelles und einfaches Auftragen die Pinselflasche 500 ml verwenden.
Vorteile: schnelles und einfaches Auftragen von Quellschweißmittel WELDANO TURGA, ermöglicht einhändiges Arbeiten, keine Verunreinigung des Quellschweißmittels im Gebinde, Fassungsvermögen 500 ml.

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter +49 6202 2782 45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany
Telefon: +49 6202 2782 0
eMail: info@proclima.de