



Technische gegevens

| Materiaal | | |
|---|------------------|--------------------------|
| Materiaal | Houtvezelplaat | |
| Eigenschap | Normering | Waarde |
| Kleur | | lichtbruin |
| Dikte | | 60 mm |
| Boorgat diameter | | 120 mm |
| Gewicht | | 135 g |
| Ruwe dichtheid | | 190 kg/m ³ |
| Tolerantieklasse | | T4 |
| Nominale waarde warmtegeleiding λ_D | | 0,043 W/(m·K) |
| Warmtedoorlaatweerstand RD | | 1,40 m ² ·K/W |
| Ontwerpwaarde warmtegeleiding λ | | 0,046 W/(m·K) |
| Dampdiffusieweerstandsgetal μ | NBN EN ISO 12572 | 3 |
| μ_d -waarde | NBN EN ISO 12572 | 0,18 m |
| Brandgedrag | NBN EN 13501-1 | E |
| kortstond. Wateropname | | < 1,0 kg/m ² |
| Wateropname bij kortstondig onderdempelen | | WS 1,0 |
| Overpleisterbaar | | ja |
| specif. Warmtecapaciteit | | 2100 J/(kg·K) |

Toepassing

De dichtingsstop is ontworpen voor het dichten van de inblaasopeningen bij houtvezelplaten na het plaatsen van de isolatie. De stoppen zijn geschikt voor plaatdiktes vanaf 35 mm en boorgaten met een maximale diameter van 120 mm.

CLOX zijn beschermd door een Europees patent.

Leveringsvormen

| Art.-nr. | GTIN | Gewicht | VE |
|----------|---------------|----------|-----|
| 1AR02166 | 4026639221667 | 0,135 kg | 120 |

Voordelen

- ✓ Eenvoudig en snelle dichting van inblaasopeningen bij houtvezelplaten
- ✓ Geschikt om direct te overpleisteren met een geschikt pleistersysteem voor houtvezelplaten
- ✓ Eenvoudig te plaatsen zonder bijkomend gereedschap
- ✓ Proper oppervlak en professioneel uitzicht
- ✓ Geen bijkomend dichtingsmiddel nodig dankzij de dichtingsribben

De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima
BE ISOPROC cvba: +32 (0) 15 62 19 35
Email: technical@isoproc.be

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

