CONTEGA® FIDEN EXO

Bande mousse précomprimée pour l'extérieur

Caractéristiques techniques

	Matière
Matériau	Mousse polyuréthane à cellules ouvertes

Propriété	Réglementation	Valeur
Couleur		anthracite
Valeur µd		< 0,5 m
Réaction au feu	DIN 4102	B1, P-NDS04-1001
Résistance aux intempéries	DIN 18542	réussi
Étanchéité à la pluie battante	EN 1027	Exigences satisfaites jusqu'à 600 Pa
Perméabilité à l'air	EN 1026	a < 1.0 m³/[(h·m·(daPa)n]
Groupe de résistance	DIN 18542	BG1
enduisible / recouvrable de peinture		oui
Température de mise en œuvre		à partir de +1 °C
Résistance à la température, permanente		entre -30 °C et +90 °C
Stockage		à plat, dans un endroit frais et sec, 1 °C - 20 °C, 12 mois
Compatibilité avec les matériaux traditionnels	DIN 18542	rempli

Application

La bande mousse précomprimée CONTEGA FIDEN EXO assure un raccord extérieur ouvert à la diffusion et l'étanchéité à la pluie battante des joints de menuiseries des bâtiments. La bande, particulièrement résistante aux intempéries, possède une face autocollante pour une mise en oeuvre facile.

Conditionnement

Art. n°	Fente	Long.	Larg.	Poids	Unité d'emballage	Récipient	Code GTIN
15547	2-3 mm	10 m	10 mm	0,119 kg	30	2880	4026639155474
1AR05189	2 mm	10 m	15 mm	0,22 kg	20	1920	4026639251893
15549	3-6 mm	8 m	12 mm	0,142 kg	25	2400	4026639155498
15550	3-6 mm	8 m	15 mm	0,214 kg	20	1920	4026639155504
1AR05195	5-7 mm	4,3 m	15 mm	0,265 kg	20	1920	4026639251954
1AR05197	5-7 mm	4,3 m	20 mm	0,35 kg	15	1440	4026639251978
15555	7-12 mm	4,3 m	20 mm	0,289 kg	15	1440	4026639155559
1AR05203	9-14 mm	6,5 m	20 mm	0,822 kg	15	480	4026639252036
15557	10-18 mm	2,6 m	20 mm	0,341 kg	15	1440	4026639155573

Avantages

- ✔ Étanchéité durable des joints grâce à une résistance particulièrement forte aux intempéries
- ✔ Remplit les exigences les plus strictes : qualité BG1 et réaction au feu B1, P-NDS04-1001
- ✔ Garantit des éléments de construction secs : étanche à la pluie battante et ouvert à la diffusion
- ✔ Vaste assortiment pour toutes les largeurs de fentes ordinaires

Supports

Ôter grossièrement la saleté et la poussière du joint. Les plans de pose de la maçonnerie doivent, si nécessaire, être dressés à l'aide d'un mortier de ciment. Les chants de dormants des menuiseries doivent ête propres.
Le collage n'est pas possible sur des supports recouverts d'une fine couche de glace. Les matériaux à enduire ne doivent pas être recouverts de substances antiadhésives (par exemple graisse ou silicone).
Ils doivent être suffisamment secs et solides.

Une adhérence durable s'obtient sur des menuiseries en bois rabotées et vernies et sur des menuiseries en PVC. Les surfaces ne doivent pas être antiadhésives.

Les meilleurs résultats en termes de protection de la paroi s'obtiennent sur des supports d'excellente qualité.
À l'utilisateur de vérifier l'adéquation du support ; au besoin, nous recommandons de procéder à des essais de collage.

Conditions générales

Par des températures supérieures à 20 °C, il est nécessaire de stocker la bande dans un endroit frais (même sur le chantier). Il est idéal de conserver la bande à une température supérieure à 8 °C.
La vitesse d'expansion de la bande dépend grandement de la température, elle est réduite par des températures froides et plus rapide pour des températures élevées.
Les dimensions des joints de menuiserie et de la bande doivent être conformes au guide RAL/IFT Rosenheim "Guideline for installation of windows and external pedestrian doors" pour la bonne conception et la mise en oeuvre de menuiseries.

Couper la bande avec une surlongueur d'un centimètre par mètre linéaire de joint. La bande doit être placée en retrait de 2 mm minimum dans le joint.

Stocker les rouleaux à plat. Pour éviter la décompression d'un rouleau entamé, fixer l'extrémité de la bande à l'aide d'une agrafe (KLIPFIX), ou encore enrouler le rouleau avec du ruban adhésif. Les rouleaux entamés doivent être bloqués sur le côté.

Ne pas exposer ou nettoyer la bande avec des produits chimiques agressifs.

Les largeurs de joint appropriées sont indiquées dans le conditionnement. Dans „conditionnement" apparaissent les bandes du moins large à la plus large. Les mouvements d'ouvrage et, le cas échéant, les irrégularités des surfaces doivent être pris en compte. La largeur du joint est la largeur dans laquelle la bande peut s'expanser ; il faut également en tenir compte lors de la pose de CONTEGA FIDEN EXO dans un fond de rainure.

Werk BDW
P-NDS04-1001
MPA Hannover
Schwerentflammbar
B-s1-d0 (EN 13501-1)
zwischen massiven,
mineralischen Baustoffen.

Made in Germany
developed and produced by
pro clima

Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en œuvre et de perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre et les détails de construction, consultez les recommandations de conception et d'utilisation pro clima. Pour toute question, vous pouvez téléphoner au service technique ISOPROC cvba: +32 (0) 15 62 19 35
technical@isoproc.be

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany
Téléphone : +49 6202 2782 0
eMail: info@proclima.com