

CONTEGA FIDEN EXO

Tape om voegen buiten af te dichten



Technische gegevens

Stof		
Materiaal	Opencellig polyurethaan-zachtschuim met polymeerimpregnering	
Eigenschap	Normering	Waarde
Kleur		antraciet
μd-waarde		< 0,5 m
Brandgedrag	DIN 4102	B1, P-NDS04-1001
Voegdoorlatendheid	EN 1026	$a < 1,0 \text{ m}^3/[(\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^n]$
Belastingsgroep	DIN 18542	BG1
Weersbestendigheid	DIN 18542	doorstaan
Slagregendichtheid	EN 1027	voldoet aan eisen tot 600 Pa
overpleisterbaar / beschilderbaar		ja
Compatibiliteit met conventionele bouwstoffen	DIN 18542	ja
Verwerkingstemperatuur		vanaf +1 °C
Temperatuurbestendigheid		bestendig van -30 °C tot +90 °C
Opslag		1 °C - 20 °C, 12 maanden, koel en droog

Toepassing

Voor de uitwendige diffusie-open en slagregendichte afsluiting van aansluitvoegen.

Deze bijzonder weersbestendige afdichtingsband is voor eenvoudige montage aan één zijde voorzien van een zelfklevende strook.

Leveringsvormen

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Voeg	VE	Verpakking	
15547	4026639155474	10 m	10 mm	2-3 mm	0,119 kg	30	1800
15548	4026639155481	10 m	15 mm	2-3 mm	0,206 kg	20	1200
15549	4026639155498	8 m	12 mm	3-6 mm	0,142 kg	25	1800
15550	4026639155504	8 m	15 mm	3-6 mm	0,214 kg	20	1200
15552	4026639155528	5 m	15 mm	5-10 mm	0,219 kg	20	1200
15553	4026639155535	5 m	20 mm	5-10 mm	0,289 kg	15	900
15554	4026639155542	4,3 m	15 mm	7-12 mm	0,219 kg	20	1200
15555	4026639155559	4,3 m	20 mm	7-12 mm	0,289 kg	15	900
15556	4026639155566	3,3 m	20 mm	8-15 mm	0,279 kg	15	900
15557	4026639155573	2,6 m	20 mm	10-18 mm	0,341 kg	15	900

Voordelen

- ✓ Duurzame afdichting van voegen door een bijzonder hoge weersbestendigheid
- ✓ Voldoet aan de strengste eisen: BG1-kwaliteit
- ✓ Zorgt voor droge constructies: slagregendicht en tegelijkertijd diffusieopen
- ✓ Montage conform RAL-keurmerk
- ✓ Groot assortiment voor alle gangbare voegbreedtes

De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden. Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingsaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima
BE ISOPROC cvba: +32 (0) 15 62 19 35
Email: technical@isoproc.be

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de



Ondergronden

Voegen grof reinigen van stof en vuil. Metselwerk moet eventueel met een afschilderlaag worden geëgaliseerd (bijv. mortelvoegen).

Raamkozijnkanten reinigen.

Verlijming op bevroren ondergronden is niet mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de te verlijmen materialen aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen).

Ondergronden moeten voldoende droog en dragend zijn.

Een duurzame verlijming wordt gerealiseerd op geschaafd en gelakt hout, harde kunststoffen, harde houtderivaatplaten (spaan-, OSB- en BFU-platen) en metaal.

De beste resultaten voor een veilige constructie bereikt u op kwalitatief hoogwaardige ondergronden.

Er dient op eigen verantwoordelijkheid te worden gecontroleerd of de ondergrond geschikt is. Evt. zijn proefverlijmingen aan te bevelen.

Randvoorwaarden

Bij temperaturen boven 20 °C dient de afdichtingsband ook op de bouwplaats koel te worden bewaard. Bij temperaturen beneden 8 °C wordt de band het best boven deze temperatuur bewaard. Bandafmetingen en voegdimensies kiezen aan de hand van de RAL-leidraad voor planning en uitvoering van de montage van ramen en huisdeuren.

De band per strekkende meter voeg 1 cm langer inbouwen (gestuikte inbouw). Hoeken en langslas stomp stoten. Vastzetten tot aan de decomprimering van de band met behulp van de zelfklevende strook op een geschikte ondergrond. De band om technische redenen minstens 2 mm van de voegrand naar binnen opgeschoven inbouwen.

Om decomprimeren van aangebroken rollen te verhinderen: Banduiteinden met een kram vastzetten of de band geheel omwikkelen met een kleefstrook omwikkelen. Rollen liggend opslaan. Aangebroken rollen zijdelings verzwaren.

Bij bepleisteren en beschilderen de geschiktheid van de ondergrond eerst controleren.

De band niet met agressieve chemicaliën in aanraking laten komen of reinigen.



De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden. Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingsaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima
BE ISOPROC cvba: +32 (0) 15 62 19 35
Email: technical@isoproc.be

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

