



Технические данные

Материал		
основа	флис из ПП с функциональной мембраной из сополимера ПЭ	
клей	модифицированный водостойкий клей SOLID	
разделительный слой	силиконизированная PE-бумага, с 1 и 2 делениями	

Свойства	Норма	Значение
цвет		черный, маркировка: зеленая
коэффициент sd: диапазон вариативности в зависимости от влажности	EN ISO 12572	0,4 - > 25 m
стойкость к прямому воздействию атмосферных явлений		8 месяцев
водяной столб	EN ISO 811	> 2.500 мм
требования к склеиванию / при старении	DIN 4108-11	пройдено
можно штукатурить		да
температура монтажа		от -10 °C
эксплуатационная температура		длительное воздействие температур от -40 °C до +90 °C
условия хранения		в сухом и прохладном месте

Область применения

Для воздухо непроницаемой изоляции окон и дверей и их соединения с пароизоляционной и воздухо непроницаемой оболочкой здания внутри помещения. Так как CONTEGA SOLIDO IQ снабжена умной вариативной функциональной мембраной, она также подходит для создания ветровлагозащитного и стойкого к ударному воздействию дождя соединения снаружи.

Форма поставки

артикул	GTIN	длина	ширина	Деление разделительной полосе	вес	упаковка	палета
16811	4026639168115	30 м	80 мм	20 60 mm	0,98 кг	8	384
16815	4026639168153	30 м	100 мм	20 40 40 mm	1,23 кг	8	288
16817	4026639168177	30 м	150 мм	20 70 60 mm	1,85 кг	4	192
16819	4026639168191	30 м	200 мм	20 100 80 mm	2,45 кг	4	144
1AR02593	4026639225931	30 м	250 мм	20 110 120 mm	3 кг	4	96
1AR02595	4026639225955	30 м	300 мм	20 140 140 mm	3,6 кг	4	96

Преимущества

- ✓ Простота монтажа: одна клейкая лента для изоляции внутренних и наружных соединений благодаря умной вариативной функциональной мембране.
- ✓ Экономит время: сразу после приклеивания ленты зазор становится воздухо- и влагонепроницаемым, а само соединение может подвергаться нагрузке.
- ✓ Очень высокая клеящая способность даже на минеральных основаниях благодаря водостойкому модифицированному клею SOLID.
- ✓ Лента очень тонкая: просто складывать в деформационные петли на углах.
- ✓ Соблюдение норм: для создания воздухо непроницаемых соединений по нормам DIN 4108-7, SIA 180 и OENORM B 8110-2. Поверх флиса можно наносить штукатурку.
- ✓ Обладает лучшими результатами по итогам теста на отсутствие вредных веществ, испытания проведены по схеме AgBB / ISO 16000.

Требования к основанию

Перед приклеиванием ленты поверхность необходимо очистить щеткой, тряпкой или продуть сжатым воздухом. Запрещается приклеивать клейкую ленту на промерзшие поверхности. На склеиваемых поверхностях не должно быть репеллентных составов (например, жиров или силиконов).


Неровную минеральную поверхность выравнивать шпаклевкой. Оштукатуренная часть ленты по ширине, как правило, не должна превышать 60 мм или 50% поверхности откоса. Подробные рекомендации должны быть у производителя штукатурки. Поверхность должна быть сухой и прочной.

Долговечное склеивание достигается при использовании клея со всеми пароизоляционными и ветровлагозащитными мембранами pro clima, а также пароизоляционными мембранами (из полиэтилена, полиамида, полипропилена, алюминия) и ветровлагозащитными мембранами (например из ПП или ПЭТ) других производителей. Можно использовать в местах соединения со строганой или лакированной древесиной, твердыми пластмассами, твердыми конструкционными плитами (ДСП, ОСП, фанерой), пенополимерными утеплителями под штукатурку, а также на минеральных основаниях, например, бетон или кирпич.

Наилучший результат для обеспечения надежности конструкции достигается при использовании клейкой ленты на высококачественных поверхностях. Пригодность поверхности определять под свою ответственность, рекомендуется провести тестовые склеивания. При недостаточной прочности основания поверхность рекомендуется обработать грунтовкой TESCON PRIMER RP.

Общие требования

Места склеивания не должны подвергаться воздействиям на растяжение. При приклеивании клейкую ленту хорошо прижать и разгладить. Соединение может быть воздухонепроницаемым только при условии, что клейкая лента приклеена без складок и непрерывно по всему контуру. При повышенной влажности в помещении необходимо обеспечить регулярное проветривание, либо воспользоваться строительным сушильным аппаратом. При нанесении штукатурки пожалуйста соблюдайте рекомендации производителя для не впитываемых влагу поверхностей. При необходимости предусмотрите адгезионный слой.



Tested for hazardous substances according to



Представленные технические данные основаны на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием проинформируем об актуальном состоянии технических знаний в момент появления новой публикации.

Дальнейшую информацию о монтаже и деталях конструкции вы найдете в рекомендациях при проектировании и монтаже pro clima. При возникновении вопросов свяжитесь с нами по телефону технической поддержки pro clima + 49 62 02 - 27 82.45.

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de