



## Technische gegevens

Stof		
Materiaal	Houtvezelplaat	
Eigenschap	Normering	Waarde
Kleur		lichtbruin
Dikte		40 mm
Boorgat diameter		120 mm
Gewicht		ca. 80 g
Ruwe dichtheid		190 kg/m <sup>3</sup>
Tolerantieklasse		T4
Nominale waarde warmtegeleiding $\lambda_D$		0,043 W/(m·K)
Warmtedoorlaatweerstand RD		0,93 m <sup>2</sup> ·K/W
Ontwerpwaarde warmtegeleiding $\lambda$		0,046 W/(m·K)
Dampdiffusieweerstandsgetal $\mu$	NBN EN ISO 12572	3
$\mu_d$ -waarde	NBN EN ISO 12572	0,12 m
Brandgedrag	NBN EN 13501-1	E
kortstond. Wateropname		< 1,0 kg/m <sup>2</sup>
Wateropname bij kortstondig onderdompelen		WS 1,0
overpleisterbaar		ja
specif. Warmtecapaciteit		2100 J/(kg·K)

## Toepassing

De dichtingsstop is ontworpen voor het dichten van de inblaasopeningen bij houtvezelplaten na het plaatsen van de isolatie. De stoppen zijn geschikt voor plaatdiktes vanaf 35 mm en boorgaten met een maximale diameter van 120 mm.

CLOX zijn beschermd door een Europees patent.

## Leveringsvormen

Art.-nr.	GTIN	Gewicht	VE
1AR02814	4026639228147	0,09 kg	180

## Voordelen

- ✓ Eenvoudig en snelle dichting van inblaasopeningen bij houtvezelplaten
- ✓ Geschikt om direct te overpleisteren met een geschikt pleistersysteem voor houtvezelplaten
- ✓ Eenvoudig te plaatsen zonder bijkomend gereedschap
- ✓ Proper oppervlak en professioneel uitzicht
- ✓ Geen bijkomend dichtingsmiddel nodig dankzij de dichtingsribben

De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden. Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima  
BE ISOPROC cvba: +32 (0) 15 62 19 35  
Email: [technical@isoproc.be](mailto:technical@isoproc.be)

**MOLL**  
**bauökologische Produkte GmbH**  
Rheintalstraße 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
eMail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de)

