

**Tehnilised andmed**

| Aine         |                                           |  |
|--------------|-------------------------------------------|--|
| Alusmaterjal | veniv PE-aluskile                         |  |
| Materjal     | akrülaadiga modifitseeritud butüülkautšuk |  |
| Eralduskiht  | silikoonitud PE-kile                      |  |

| Omadus               | Standardid                   | Väärtus                         |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Värvus               |                              | butüülkautšuk: hall; kile: must |
| Pinnaühiku kaal      | EVS-EN 1849-2                | 1,9 kg/m <sup>2</sup>           |
| Paksus               | EVS-EN 1849-2                | 1,1 mm                          |
| sd-väärtus           | EVS-EN 1931                  | > 200 m                         |
| Ilmastikukindlus     |                              | 6 kuud                          |
| Hoovihmakindlus      | Innovation Center Iceland    | kuni 2.400 Pa, ümberringi       |
| Hoovihmakindlus      | ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5 | kuni 600 Pa, aknapleki alune    |
| Töötlemistemperatuur |                              | -10 °C kuni +35 °C              |
| Temperatuurikindlus  |                              | pikaajaline -40 °C kuni +80 °C  |
| Ladustamine          |                              | jahedas ja kuivas keskkonnas    |
| QNG nõuded           | QNG-Anhangdokument 3.1.3     | nõuded täidetud                 |

**Kasutusvaldkond**

Vett juhtiv tugeva kleepumisvõimega ühendusteip aknalaudade paigaldamiseks, puidupõhiste plaatide kinnitamiseks siledale mineraalsetele aluspindadele, alusplaatide kokku kleepimiseks (nt neelude ja üleminekute puhul) ning nende ühendamiseks külgnevate ehitusdetailidega.

**Tarneviisid**

| Art. nr. | GTIN          | Pikkus | Laius  | Eraldusriba jaotus | Kaal    | Pakendis | Alusel |
|----------|---------------|--------|--------|--------------------|---------|----------|--------|
| 15361    | 4026639153616 | 20 m   | 100 mm | 25   75 mm         | 3,5 kg  | 3        | 180    |
| 14134    | 4026639141347 | 20 m   | 150 mm | 25   65   60 mm    | 5,3 kg  | 2        | 120    |
| 14135    | 4026639141354 | 20 m   | 200 mm | 25   115   60 mm   | 6,9 kg  | 2        | 84     |
| 14732    | 4026639147325 | 20 m   | 300 mm | 25   155   120 mm  | 10,5 kg | 1        | 60     |

**Eelised**

- ✓ Suur tõkestusvõime on ka väga kõrge ehitusdetaili turvalisus
- ✓ Turvaline kasutada: väga suure nakkevõimega ka kergelt märgadele ja külmadele pindadele
- ✓ Lihtne töödelda: väga veniv – saab paindlikult sobitada aluspindadel ja nurkades
- ✓ Kuni 2400 Pa hoovihmakindlus tõestatud
- ✓ Vastavus sõltumatult kinnitatud: vastavalt ift Rosenheimi standardile MO-01/1
- ✓ Kiire paigaldus: nakkub ilma krundita mineraalsetele kandevõimelistele aluspindadele
- ✓ Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

**Aluspinnad**

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.


Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima sise- ja väliskangastega, muude aurutõkke- ning õhutõkkekangastega (nt PE-, PA-, PP- ja alumiiniumpaberite) või rippes/toetaval aluspinnal aluskatte- ja tuuletõkkekangastega (nt PP- ja PET-kiledega).

Liimühenduste tegemine ja kleepimine on võimalik hõõveldatud ja lakitud puidu, kõvade plastide või metallpindade (nt torud, aknad jne) ning kõvade puidupõhiste plaatide (puitlaast-, OSB, BFU-, MDF-plaatide) korral. Puitkiudplaadid või siledad mineraalsed aluspinnad on vaja eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga. Betoonest või krovist aluspinnad ei tohi olla liivased ja pudedad.

Konstruksiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised.

**Raamtingimused**

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata. Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav. Tuule-, õhu- või vihmakindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatud aurutõketel, aluskatte- ja fassaadikangastega. Kuumus parandab ehitusteibi isekleepuvaid omadusi.



Prüfbericht Nr. 16-000527-PR02  
(P8 2-E03-020310-de-01)  
Unterfensterbank EXTONSEAL ENCORS  
mit CONTEGA SOLIDO EXO  
nach MO-01/1:2007-01, Abs. 5  
24.06.2016



Tested for hazardous  
substances according to



Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

#### MOLL

**bauökologische Produkte GmbH**  
Rheintalstraße 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
eMail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de)