SOLITEX FRONTA QUATTRO FB

Трудновоспламеняющаяся ветровлагозащитная мембрана для щелевых фасадов с зазором до 35 мм

Технические данные

	Материал
верхний и нижний слой	полипропиленовое микроволокно
мембрана	монолитная

Свойства	Норма	Значение
цвет		черный
плотность	EN 1849-2	145 г/м²
толщина	EN 1849-2	0,50 мм
коэф. сопротивл. диффузии водяного пара µ	EN ISO 12572	160
коэффициент sd	EN ISO 12572	0,08 м
класс пожарной опасности	EN 13501-1	B - s1, d0
стойкость к прямому воздействию атмосферных явлений		6 месяцев
водонепроницаемость шва «connect» или TESCON VANA	EN 13859-1	W1
водяной столб	EN ISO 811	10 000 мм
сопротивление водопроницанию нового/состарившегося материала	EN 13859-2	W1 / W1
максимальное растягивающее усилие вдоль/поперек	EN 13859-2 (A)	260 N/5 cm / 225 N/5 cm
максимальное растягивающее усилие вдоль/поперек при старении*	EN 13859-2 (A)	260 Н/5 см / 220 Н/5 см
растяжение вдоль/поперек	EN 13859-2 (A)	60 % / 80 %
растяжение вдоль/поперек при старении*	EN 13859-2 (A)	30 % / 40 %
прочность на разрыв вдоль/поперек	EN 13859-2 (B)	190 Н / 220 Н
*) долговечность после искусственного состаривания	EN 1297 / EN 1296	испытания пройдены (для открытого щелевого фасада)
прочность на изгиб при минусовых температурах	EN 1109	-40 °C
эксплуатационная температура		-40 °C до +80 °C
теплопроводность		0,04 Вт/(м·К)
маркировка CE	EN 13859-2	есть

Форма поставки

артикул	GTIN	длина	ширина	в упак.	вес	упаковка	палета
1AR02724	4026639227249	50 м	1,5 м	75 м²	12 кг	1	20
1AR02726	4026639227263	50 м	3 м	150 м²	24 кг	1	20

Представленные технические данные основаны на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием проинформируем об актуальном состоянии технических знаний в момент появления новой публикации.

Дальнейшую информацию о монтаже и деталях конструкции вы найдете в рекомендациях при проектировании и монтаже pro clima. При возникновении вопросов свяжитесь с нами по телефону технической поддержки pro clima + 49 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

pro clima®

CE
20
EN 13859-2

Представленные технические данные основаны на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием проинформируем об актуальном состоянии технических знаний в момент появления новой публикации.

Дальнейшую информацию о монтаже и деталях конструкции вы найдете в рекомендациях при проектировании и монтаже pro clima. При возникновении вопросов свяжитесь с нами по телефону технической поддержки pro clima
+ 49 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

pro clima®