

WELDANO® ROFLEX MODI

Homogen verschweißbare Rohrmanschetten



Technische Daten

Stoff		
Material	Polyurethan-Polyester-Komposit	
Eigenschaft	Regelwerk	Wert
Farbe		blau / anthrazit
Dicke		2 mm
Freibewitterung		6 Monate
Temperaturbeständigkeit		dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Anwendung

Sichere Ausführung von Rohrdurchdringungen im SOLITEX WELDANO-Unterdecksystem. Mit der vorgefertigten Manschette werden Rohrdurchführungen einfach, schnell und dauerhaft dicht hergestellt. Geeignet für Dachneigungen ab 5°.

Das Formteil kann mit dem System-Quellschweißmittel WELDANO TURGA oder HeiBluft wasserdicht mit der Unterdeckbahn SOLITEX WELDANO 3000 verschweißt werden.

Lieferformen

Art.-Nr.	für ø Rohr	Variante	Länge	Breite	Inhalt	Gewicht	GTIN
1AR04510	30 - 50 mm	Mittelteil dehnfähig	180 mm	180 mm	2 Stück	0,117 kg	4026639245106
1AR04089	100 - 130 mm	Mittelteil dehnfähig	360 mm	360 mm	1 Stück	0,181 kg	4026639240897
1AR04504	135 - 165 mm	Mittelteil dehnfähig	400 mm	400 mm	1 Stück	0,198 kg	4026639245045
1AR04505	230 - 260 mm		500 mm	500 mm	1 Stück	0,304 kg	4026639245052
1AR04508	290 - 320 mm		560 mm	560 mm	1 Stück	0,338 kg	4026639245083
1AR04509	330 - 360 mm		600 mm	600 mm	1 Stück	0,364 kg	4026639245090

Vorteile

- ✓ Hält Bauteile trocken: Wind-, regen- und wasserdicht
- ✓ Sichere Nahtdichtung: Homogen verschweißbar mit Quellschweißmittel oder HeiBluft
- ✓ Einfache Anwendung: Extrem reißfest und stabil

Untergründe

Vor dem Verschweißen sollte SOLITEX WELDANO 3000 mit einem Lappen abgewischt werden. Auf überfrorenen Bahnen ist die Verschweißung nicht möglich. Es dürfen keine abweisenden Stoffe auf den Bahnen vorhanden sein (z. B. Fette oder Silikone). Untergründe müssen ausreichend trocken, in sich stabil und tragfähig sein und sind daher falls erforderlich zu erneuern.

Es ist empfehlenswert, die verschweißten Nähte stichprobenartig auf Festigkeit zu überprüfen.

Rahmenbedingungen

Während des Verschweißens mit HeiBluft oder Quellschweißmittel Bahnen mit einer Kunststoffrolle fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck achten. Regensichere und wasserdichte Verschweißungen können nur auf faltenfrei verlegten Unterdeckbahnen erreicht werden.

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter +49 6202 2782 45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany
Telefon: +49 6202 2782 0
eMail: info@proclima.de