

# SOLITEX FRONTA® QUATTRO

Ecran pare-pluie de façade, derrière bardages à claire-voie avec des jours jusqu'à 35 mm, avec zones autocollantes



## Caractéristiques techniques

|                                          |  | Matière                        |
|------------------------------------------|--|--------------------------------|
| Non-tissé de protection et de couverture |  | microfibres en polypropylène   |
| Film fonctionnel                         |  | TEEE, monolithique             |
| Zones autocollantes                      |  | colle SOLID résistante à l'eau |

| Propriété                                                                        | Réglementation            | Valeur                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Couleur                                                                          |                           | noir                                     |
| Grammage                                                                         | NF EN 1849-2              | 180 g/m <sup>2</sup>                     |
| Epaisseur                                                                        | NF EN 1849-2              | 0,60 mm                                  |
| Coeff. de résistance diffusion vapeur $\mu$                                      | NF EN ISO 12572           | 80                                       |
| Valeur sd                                                                        | NF EN ISO 12572           | 0,05 m                                   |
| Réaction au feu                                                                  | NF EN 13501-1             | Euroclasse E                             |
| Exposition aux intempéries                                                       |                           | 6 mois                                   |
| Étanchéité des jonctions avec les raccords connect ou par collage de TESCON VANA | NF EN 13859-1             | W1                                       |
| Colonne d'eau                                                                    | NF EN ISO 811             | 10 000 mm                                |
| Étanchéité à l'eau non-vieillie/vieillie*                                        | NF EN 13859-2             | W1 / W1                                  |
| Force de traction max. longit./transv.                                           | NF EN 13859-2 (A)         | 290 N/5 cm / 220 N/5 cm                  |
| Force de traction max. longit./transv. vieillie*                                 | NF EN 13859-2 (A)         | 200 N/5 cm / 135 N/5 cm                  |
| Allongement en traction longit./transv.                                          | NF EN 13859-2 (A)         | 50 % / 70 %                              |
| Allongement en traction longit./transv. vieillie*                                | NF EN 13859-2 (A)         | 30 % / 40 %                              |
| Résistance à la déchirure longitud./transv.                                      | NF EN 13859-2 (B)         | 220 N / 300 N                            |
| *) Durabilité après vieillissement artificiel                                    | NF EN 1297 / NF EN 1296   | réussi (spécifique aux façades ajourées) |
| Comportement au pliage à froid                                                   | NF EN 1109                | -40 °C                                   |
| Résistance à la température                                                      | EN 1109, EN 1296, EN 1297 | stable entre -40 °C et +100 °C           |
| Conductivité thermique                                                           |                           | 0,04 W/(m·K)                             |
| Marquage CE                                                                      | NF EN 13859-2             | existant                                 |

## Application

À utiliser derrière un bardage ventilé continu ou à claire-voie (interstices jusque 35 mm, lame de bardage au moins trois fois plus large que l'interstice), comme écran pare-pluie de façade.

Pose sur voliges, panneaux dérivés du bois et tous types d'isolants thermiques en panneaux ou rouleaux.

## Conditionnement

| Art. n° | Code GTIN     | Long. | Larg. | Contenu           | Poids   | Unité d'emballage | Récipient |
|---------|---------------|-------|-------|-------------------|---------|-------------------|-----------|
| 15042   | 4026639150424 | 50 m  | 1,5 m | 75 m <sup>2</sup> | 14,5 kg | 1                 | 20        |

## Avantages

- ✓ Permet la réalisation de parois sûres : haute perméabilité à la vapeur d'eau et étanchéité maximale à la pluie battante
- ✓ Parois sèches : le film fonctionnel non poreux TEEE évacue activement l'humidité vers l'extérieur
- ✓ N'est pas visible derrière un bardage à claire-voie : non-tissé noir avec impression dans la zone de chevauchement
- ✓ Résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grâce au film TEEE
- ✓ Exposition aux intempéries possible pendant 6 mois
- ✓ Collage rapide et fiable grâce aux zones autocollantes connect intégrées dans le sens longitudinal des lés

## Conditions générales

Les membranes SOLITEX FRONTA QUATTRO doivent être posées avec la face imprimée tournée vers l'extérieur. L'écran est à mettre en oeuvre tendu, sans ventre (souplesse) et parallèlement à l'égoût.

Pour l'utilisation derrière des bardages à claire-voie, l'interstice sera de maximum 35 mm. Le bardage sera au moins trois fois plus large que l'interstice. La lame d'air entre le bardage à claire-voie et la membrane sera d'au moins 20 mm.

La fixation ne peut pas se faire dans des zones de convergence d'eau.

Prendre des mesures supplémentaires durant la phase de construction (par exemple le bâchage), si le bâtiment est habité ou nécessite une protection particulière. Il faut également envisager le bâchage lors d'interruptions des travaux relativement longues.



---

Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en œuvre et de perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre et les détails de construction, consultez les recommandations de conception et d'utilisation pro clima. Pour toute question, vous pouvez téléphoner à la hotline technique pro clima au +49 (0) 62 02 - 27 82.45

---

**MOLL**  
**bauökologische Produkte GmbH**  
Rheintalstraße 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
eMail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de)