

SOLITEX MENTO 1000 connect

Ecran de sous-toiture triple couche, écran léger avec film fonctionnel monolithique TEEE, avec 2 zones autocollantes intégrées



Caractéristiques techniques

| | | Tissu |
|---|-------------------------|---------------------------------|
| Non-tissé de protection et de couverture | | microfibres en polypropylène |
| Film fonctionnel | | TEEE, monolithique |
| Propriété | Réglementation | Valeur |
| Couleur | | anthracite |
| Grammage | NF EN 1849-2 | 115 ±5 g/m ² |
| Epaisseur | NF EN 1849-2 | 0,40 ±0,05 mm |
| Coeff. de résistance diffusion vapeur μ | NF EN ISO 12572 | 125 |
| Valeur sd | NF EN ISO 12572 | 0,05 ±0,02 m |
| Comportement au feu | NF EN 13501-1 | Euroclasse E |
| Exposition aux intempéries | | 3 mois |
| Colonne d'eau | NF EN 20811 | 10 000 mm |
| Etanchéité à l'eau non-vieillie/vieillie* | NF EN 1928 | W1 / W1 |
| Etanchéité à l'eau de la liaison connect | NF EN 1928 | W1 |
| Force de traction max. longit./transv. | NF EN 13859-1 (A) | 220 ±15 N/5 cm / 185 ±15 N/5 cm |
| Force de traction max. longit./transv. vieillie* | NF EN 13859-1 (A) | 185 ±15 N/5 cm / 160 ±15 N/5 cm |
| Allongement en traction longit./transv. | NF EN 13859-1 (A) | 60 ±20 % / 70 ±20 % |
| Allongement en traction longit./transv. vieillie* | NF EN 13859-1 (A) | 40 ±20 % / 50 ±20 % |
| Résistance à la déchirure longit./transv. | NF EN 13859-1 (B) | 130 ±30 N / 135 ±30 N |
| *) Durabilité après vieillissement artificiel | NF EN 1297 / NF EN 1296 | réussi |
| Comportement au pliage à froid | NF EN 1109 | -40 °C |
| Résistance à la température | | stable entre -40 °C et +100 °C |
| Conductivité thermique | | 0,17 W/(m·K) |
| Sous-couverture (CH) | SIA 232/1 | sollicitations normales |
| Ecran de sous-toiture | ZVDH-Produktdatenblatt | USB-A / UDB-B |
| Couverture provisoire ; peut servir de ... | ZVDH | oui |
| Marquage CE | NF EN 13859-1 | existe |

Domaine d'utilisation

À utiliser comme écran de sous-toiture hautement perméable à la vapeur ; à dérouler sur voliges, panneaux de sous-toiture en MDF ou en fibres de bois ainsi que sur les isolants en rouleaux et panneaux.

Conditionnement

| Art. n° | Code GTIN | Long. | Larg. | Contenu | Poids | UE | Récipient |
|---------|---------------|-------|-------|-------------------|-------|----|-----------|
| 12219 | 4026639122193 | 50 m | 1,5 m | 75 m ² | 9 kg | 1 | 30 |

Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en œuvre et de perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre et les détails de construction, consultez les recommandations de conception et d'utilisation pro clima. Pour toute question, vous pouvez téléphoner à la hotline technique pro clima au +49 (0) 62 02 - 27 82.45

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de



Avantages

- ✓ Permet la réalisation de parois sûres : à la fois haute perméabilité à la vapeur et étanchéité maximale à la pluie battante
- ✓ Parois sèches : le film fonctionnel non poreux TEEE évacue activement l'humidité vers l'extérieur
- ✓ Résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grâce au film TEEE
- ✓ Exposition aux intempéries possible pendant jusqu'à trois mois
- ✓ Haute protection de la structure pendant la phase chantier : convient comme couverture provisoire / étanchéité provisoire
- ✓ Collage rapide et fiable grâce aux zones autocollantes connect intégrées dans le sens longitudinal des écrans

Conditions générales

Les écrans SOLITEX MENTO devraient être posés avec la face imprimée tournée vers la personne qui les met en œuvre.

L'écran de sous-toiture est à mettre en œuvre tendu, sans ventre (souplesse) et parallèlement à l'égoût.

En cas d'utilisation comme écran de sous-toiture, limiter l'entraxe entre les chevrons à 100 cm.

La fixation ne peut pas se faire dans des zones de convergence d'eau (dans les noues par exemple).

Dans les combles perdus et non isolés, prévoir une ventilation par le faîtage. Pour cela, arrêter l'écran SOLITEX 5 cm avant le faîtage. Doter en outre les combles non aménagés d'installations d'aération continue.

Pour protéger la construction durant la phase des travaux conformément aux règles de la ZVDH ('Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks' - Fédération allemande des artisans-couvreur), les écrans de sous-toiture SOLITEX MENTO 1000 peuvent servir de couverture provisoire pendant trois mois. Dans ce cas, la pente du toit doit atteindre au moins 14°. Il faut alors utiliser les éléments constitutifs du système : les taquets d'étanchéité TESCON NAIDECK, la colle de raccord ORCON F ainsi que le ruban adhésif TESCON VANA pour le collage des chevauchements et des raccords. La variante connect dispose de deux zones autocollantes intégrées qui garantissent la fiabilité de l'étanchéité au vent. Pour la pose et le collage, respecter les règles de la fédération allemande des artisans-couvreur.

Selon les règles de l'art des artisans-couvreur, dans le cas d'une couverture de tuiles en terre cuite ou en fibro-ciment, les écrans SOLITEX MENTO conviennent comme écrans de sous-toiture avec simple chevauchement, comme protection contre la pluie. Lors de l'utilisation comme écrans de sous-toiture avec simple chevauchement sur un voligeage, les écrans SOLITEX MENTO conviennent aussi en cas d'exigences accrues, comme de protection contre la pluie.



Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en œuvre et de perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre et les détails de construction, consultez les recommandations de conception et d'utilisation pro clima. Pour toute question, vous pouvez téléphoner à la hotline technique pro clima au +49 (0) 62 02 - 27 82.45

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

