

## Ecran de sous-toiture avec armature et zones autocollantes



# Caractéristiques techniques

	Matière
Non-tissé de protection et de couverture	microfibres en polypropylène
Film fonctionnel	TEEE, monolithique
Armature	non-tissé en polypropylène
Zones autocollantes	colle SOLID résistante à l'eau

Couleurbleu clairGrammageNBN EN 1849-2170 g/m²EpaisseurNBN EN 1849-20,55 mmCoeff. de résistance diffusion vapeur μNBN EN ISO 12572110Valeur μdNBN EN ISO 125720,06 mValeur μd hygrovariable< 0,02 mRéaction au feuNBN EN 13501-1Euroclasse EExposition aux intempéries et rayons UV3 moisÉtanchéité des jonctions avec les raccords connect ou par collage de TESCON VANANBN EN 13859-1W1Ecran de sous-toitureZVDH-Produktdatenblatt 2024USB / UDBCouverture provisoire ; peut servir deZVDHouiColonne d'eauNBN EN ISO 811> 2 500 mmEtanchéité à l'eau non-vieillie/vieillie*NBN EN 13859-1W1 / W1Force de traction max. longit/transv.NBN EN 13859-1 (A)450 N/s cm / 330 N/s cmForce de traction max. longit/transv. vieillie*NBN EN 13859-1 (A)495 N/s cm / 350 N/s cmAllongement en traction longit/transv. vieillie*NBN EN 13859-1 (A)20 % / 20 %Allongement en traction longit/transv. vieillie*NBN EN 13859-1 (B)370 N / 400 NRésistance à la déchirure longitud/transv.NBN EN 13859-1 (B)370 N / 400 N") Durabilité après vieillissement artificielNBN EN 1297 / NBN EN 1297 / NBN EN 1296réussiComportement au pliage à froidNBN EN 1109-40 °C et +100 °CConductivité thermique0,04 W/(m·K)Marquage CENBN EN 13859-1existant	Propriété	Réglementation	Valeur	
Epaisseur  Coeff. de résistance diffusion vapeur μ  NBN EN 1849-2  O,55 mm  Coeff. de résistance diffusion vapeur μ  NBN EN ISO 12572  110  Valeur μd  Valeur μd hygrovariable  Réaction au feu  NBN EN 13501-1  Euroclasse E  Exposition aux intempéries et rayons UV  Stanchéité des jonctions avec les raccords connect ou par collage de TESCON VANA  Ecran de sous-toiture  Couverture provisoire ; peut servir de  ZVDH-Produktdatenblatt 2024  Couverture provisoire ; peut servir de  ZVDH  Oui  Colonne d'eau  NBN EN 13859-1  NBN EN 13859-1  W1 / W1  Force de traction max. longit./transv.  NBN EN 13859-1  NBN EN 13859-1  NBN EN 13859-1  Allongement en traction longit./transv. vieillie*  NBN EN 13859-1  Allongement en traction longit./transv. vieillie*  NBN EN 13859-1  NBN EN 13859-1  NBN EN 13859-1  Allongement en traction longit./transv. vieillie*  NBN EN 13859-1  NBN EN 13859-1  NBN EN 13859-1  Allongement en traction longit./transv. vieillie*  NBN EN 13859-1  NBN EN 13859-1  NBN EN 13859-1  Allongement en traction longit./transv. vieillie*  NBN EN 13859-1  NBN EN 13859-1  NBN EN 13859-1  Allongement en traction longit./transv. vieillie*  NBN EN 13859-1  NBN EN 13859-1  NBN EN 13859-1  Scom  Allongement en traction longit./transv. vieillie*  NBN EN 13859-1  NBN EN 13859-1  NBN EN 13859-1  Scom  Allongement en traction longit./transv. vieillie*  NBN EN 13859-1  NBN EN 13859-1  Scom  Allongement en traction longit./transv. vieillie*  NBN EN 13859-1  Scom  Allongement en traction longit./transv. vieillie*  NBN EN 13859-1  Scom  Allongement en traction longit./transv. vieillie*  NBN EN 13859-1  Scom  Allongement en traction longit./transv. vieillie*  NBN EN 13859-1  Allongement en tracti	Couleur		bleu clair	
Coeff. de résistance diffusion vapeur μNBN EN ISO 12572110Valeur μdNBN EN ISO 125720,06 mValeur μd hygrovariable< 0,02 m	Grammage	NBN EN 1849-2	170 g/m²	
Valeur μdNBN EN ISO 125720,06 mValeur μd hygrovariable< 0,02 m	Epaisseur	NBN EN 1849-2	0,55 mm	
Valeur μd hygrovariable< 0,02 mRéaction au feuNBN EN 13501-1Euroclasse EExposition aux intempéries et rayons UV3 moisÉtanchéité des jonctions avec les raccords connect ou par collage de TESCON VANANBN EN 13859-1W1Ecran de sous-toitureZVDH-Produktdatenblatt 2024USB / UDBCouverture provisoire ; peut servir deZVDHouiColonne d'eauNBN EN ISO 811> 2 500 mmEtanchéité à l'eau non-vieillie/vieillie*NBN EN 13859-1W1 / W1Force de traction max. longit./transv.NBN EN 13859-1 (A)450 N/5 cm / 330 N/5 cmForce de traction max. longit./transv. vieillie*NBN EN 13859-1 (A)495 N/5 cm / 350 N/5 cmAllongement en traction longit./transv. vieillie*NBN EN 13859-1 (A)20 % / 20 %Allongement en traction longit./transv. vieillie*NBN EN 13859-1 (B)370 N / 400 N*) Durabilité après vieillissement artificielNBN EN 1297 / NBN EN réussiComportement au pliage à froidNBN EN 1297 / NBN EN réussiComportement au pliage à froidNBN EN 1109-40 °CRésistance à la températurestable entre -40 °C et +100 °CConductivité thermique0,04 W/(m·K)	Coeff. de résistance diffusion vapeur μ	NBN EN ISO 12572	110	
Réaction au feuNBN EN 13501-1Euroclasse EExposition aux intempéries et rayons UV3 moisÉtanchéité des jonctions avec les raccords connect ou par collage de TESCON VANANBN EN 13859-1W1Ecran de sous-toitureZVDH-Produktdatenblatt 2024USB / UDBCouverture provisoire ; peut servir deZVDHouiColonne d'eauNBN EN ISO 811> 2 500 mmEtanchéité à l'eau non-vieillie/vieillie*NBN EN 13859-1W1 / W1Force de traction max. longit./transv.NBN EN 13859-1 (A)450 N/5 cm / 330 N/5 cmForce de traction max. longit./transv. vieillie*NBN EN 13859-1 (A)495 N/5 cm / 350 N/5 cmAllongement en traction longit./transv. vieillie*NBN EN 13859-1 (A)20 % / 20 %Allongement en traction longit./transv. vieillie*NBN EN 13859-1 (A)15 % / 15 %Résistance à la déchirure longitud./transv.NBN EN 13859-1 (B)370 N / 400 N*) Durabilité après vieillissement artificielNBN EN 1297 / NBN EN réussiComportement au pliage à froidNBN EN 1109-40 °CRésistance à la températurestable entre -40 °C et +100 °CConductivité thermique0,04 W/(m·K)	Valeur µd	NBN EN ISO 12572	0,06 m	
Exposition aux intempéries et rayons UV  Étanchéité des jonctions avec les raccords connect ou par collage de TESCON VANA  Ecran de sous-toiture  Couverture provisoire ; peut servir de  Colonne d'eau  NBN EN 13859-1  V1 USB / UDB  ZVDH-Produktdatenblatt 2024  Couverture provisoire ; peut servir de  Colonne d'eau  NBN EN ISO 811  > 2 500 mm  Etanchéité à l'eau non-vieillie/vieillie*  NBN EN 13859-1  Force de traction max. longit./transv.  NBN EN 13859-1 (A)  Force de traction max. longit./transv. vieillie*  NBN EN 13859-1 (A)  Force de traction max. longit./transv. vieillie*  NBN EN 13859-1 (A)  Allongement en traction longit./transv. vieillie*  NBN EN 13859-1 (A)  Allongement en traction longit./transv. vieillie*  NBN EN 13859-1 (A)  Durabilité après vieillissement artificiel  NBN EN 13859-1 (B)  NBN EN 13859-1 (B)  NBN EN 13859-1 (B)  Téussi  Comportement au pliage à froid  NBN EN 1297 / NBN EN  1296  Conductivité thermique  Conductivité thermique  O,04 W/(m·K)	Valeur μd hygrovariable		< 0,02 m	
Étanchéité des jonctions avec les raccords connect ou par collage de TESCON VANANBN EN 13859-1W1Ecran de sous-toitureZVDH-Produktdatenblatt 2024USB / UDBCouverture provisoire ; peut servir deZVDHouiColonne d'eauNBN EN ISO 811> 2 500 mmEtanchéité à l'eau non-vieillie/vieillie*NBN EN 13859-1W1 / W1Force de traction max. longit./transv.NBN EN 13859-1 (A)450 N/5 cm / 330 N/5 cmForce de traction max. longit./transv. vieillie*NBN EN 13859-1 (A)495 N/5 cm / 350 N/5 cmAllongement en traction longit./transv. vieillie*NBN EN 13859-1 (A)20 % / 20 %Allongement en traction longit./transv. vieillie*NBN EN 13859-1 (A)15 % / 15 %Résistance à la déchirure longitud./transv.NBN EN 13859-1 (B)370 N / 400 N*) Durabilité après vieillissement artificielNBN EN 1297 / NBN EN 1296réussiComportement au pliage à froidNBN EN 1109-40 °CRésistance à la températurestable entre -40 °C et +100 °CConductivité thermique0,04 W/(m·K)	Réaction au feu	NBN EN 13501-1	Euroclasse E	
ou par collage de TESCON VANA  Ecran de sous-toiture  ZVDH-Produktdatenblatt 2024  Couverture provisoire ; peut servir de  ZVDH  Oui  Colonne d'eau  NBN EN ISO 811  > 2 500 mm  Etanchéité à l'eau non-vieillie/vieillie*  NBN EN 13859-1  NBN EN 13859-1  NBN EN 13859-1  Force de traction max. longit./transv.  NBN EN 13859-1  NBN EN 13859-1  NBN EN 13859-1  NBN EN 13859-1  Allongement en traction longit./transv. vieillie*  NBN EN 13859-1  NBN	Exposition aux intempéries et rayons UV		3 mois	
Couverture provisoire ; peut servir de  Colonne d'eau  NBN EN ISO 811  > 2 500 mm  Etanchéité à l'eau non-vieillie/vieillie*  NBN EN 13859-1  NBN EN 13859-1  Force de traction max. longit./transv.  NBN EN 13859-1 (A)  Force de traction max. longit./transv. vieillie*  NBN EN 13859-1 (A)  Force de traction max. longit./transv. vieillie*  NBN EN 13859-1 (A)  450 N/5 cm / 330 N/5 cm  Force de traction max. longit./transv. vieillie*  NBN EN 13859-1 (A)  20 % / 20 %  Allongement en traction longit./transv. vieillie*  NBN EN 13859-1 (A)  15 % / 15 %  Résistance à la déchirure longitud./transv.  NBN EN 13859-1 (B)  370 N / 400 N  *) Durabilité après vieillissement artificiel  NBN EN 1297 / NBN EN  1296  Comportement au pliage à froid  NBN EN 1109  -40 °C  stable entre -40 °C  et +100 °C  Conductivité thermique		NBN EN 13859-1	W1	
Colonne d'eau  RBN EN ISO 811  > 2 500 mm  Etanchéité à l'eau non-vieillie/vieillie*  NBN EN 13859-1  W1 / W1  Force de traction max. longit./transv.  NBN EN 13859-1 (A)  Force de traction max. longit./transv. vieillie*  NBN EN 13859-1 (A)  450 N/5 cm / 330 N/5 cm  S cm  Allongement en traction longit./transv.  NBN EN 13859-1 (A)  Allongement en traction longit./transv.  NBN EN 13859-1 (A)  20 % / 20 %  Allongement en traction longit./transv. vieillie*  NBN EN 13859-1 (A)  15 % / 15 %  Résistance à la déchirure longitud./transv.  NBN EN 13859-1 (B)  370 N / 400 N  *) Durabilité après vieillissement artificiel  NBN EN 1297 / NBN EN  1296  Comportement au pliage à froid  NBN EN 1109  -40 °C  stable entre -40 °C  et +100 °C  Conductivité thermique  0,04 W/(m·K)	Ecran de sous-toiture		USB / UDB	
Etanchéité à l'eau non-vieillie/vieillie*  NBN EN 13859-1  W1 / W1  Force de traction max. longit./transv.  NBN EN 13859-1 (A)  Force de traction max. longit./transv. vieillie*  NBN EN 13859-1 (A)  495 N/5 cm / 330 N/5 cm  Allongement en traction longit./transv.  NBN EN 13859-1 (A)  20 % / 20 %  Allongement en traction longit./transv. vieillie*  NBN EN 13859-1 (A)  15 % / 15 %  Résistance à la déchirure longitud./transv.  NBN EN 13859-1 (B)  370 N / 400 N  *) Durabilité après vieillissement artificiel  NBN EN 1297 / NBN EN  1296  Comportement au pliage à froid  NBN EN 1109  -40 °C  Stable entre -40 °C  et +100 °C  Conductivité thermique  0,04 W/(m·K)	Couverture provisoire ; peut servir de	ZVDH	oui	
Force de traction max. longit./transv.  NBN EN 13859-1 (A)  450 N/5 cm / 330 N/5 cm  Force de traction max. longit./transv. vieillie*  NBN EN 13859-1 (A)  495 N/5 cm / 350 N/5 cm  Allongement en traction longit./transv.  NBN EN 13859-1 (A)  20 % / 20 %  Allongement en traction longit./transv. vieillie*  NBN EN 13859-1 (A)  15 % / 15 %  Résistance à la déchirure longitud./transv.  NBN EN 13859-1 (B)  370 N / 400 N  *) Durabilité après vieillissement artificiel  NBN EN 1297 / NBN EN  1296  Comportement au pliage à froid  NBN EN 1109  -40 °C  stable entre -40 °C  et +100 °C  Conductivité thermique  0,04 W/(m·K)	Colonne d'eau	NBN EN ISO 811	> 2 500 mm	
Force de traction max. longit./transv.  NBN EN 13859-1 (A) 5 cm  Force de traction max. longit./transv. vieillie*  NBN EN 13859-1 (A) 495 N/5 cm / 350 N/5 cm  Allongement en traction longit./transv.  NBN EN 13859-1 (A) 20 % / 20 %  Allongement en traction longit./transv. vieillie*  NBN EN 13859-1 (A) 15 % / 15 %  Résistance à la déchirure longitud./transv.  NBN EN 13859-1 (B) 370 N / 400 N  *) Durabilité après vieillissement artificiel  NBN EN 1297 / NBN EN 1297 / NBN EN 1296  Comportement au pliage à froid  NBN EN 1109 -40 °C  stable entre -40 °C  et +100 °C  Conductivité thermique  0,04 W/(m·K)	Etanchéité à l'eau non-vieillie/vieillie*	NBN EN 13859-1	W1 / W1	
Allongement en traction longit./transv. Vieillie*  Allongement en traction longit./transv.  Allongement en traction longit./transv. Vieillie*  NBN EN 13859-1 (A) 20 % / 20 %  Allongement en traction longit./transv. Vieillie*  NBN EN 13859-1 (A) 15 % / 15 %  Résistance à la déchirure longitud./transv.  NBN EN 13859-1 (B) 370 N / 400 N  *) Durabilité après vieillissement artificiel  NBN EN 1297 / NBN EN réussi  Comportement au pliage à froid  NBN EN 1109 -40 °C  stable entre -40 °C et +100 °C  Conductivité thermique  0,04 W/(m·K)	Force de traction max. longit./transv.	NBN EN 13859-1 (A)		
Allongement en traction longit./transv. vieillie*  Résistance à la déchirure longitud./transv.  NBN EN 13859-1 (A) 15 % / 15 %  NBN EN 13859-1 (B) 370 N / 400 N  *) Durabilité après vieillissement artificiel  NBN EN 1297 / NBN EN 1296  Comportement au pliage à froid  NBN EN 1109 -40 °C  stable entre -40 °C et +100 °C  Conductivité thermique  0,04 W/(m·K)	Force de traction max. longit./transv. vieillie*	NBN EN 13859-1 (A)		
Résistance à la déchirure longitud./transv.  NBN EN 13859-1 (B) 370 N / 400 N  *) Durabilité après vieillissement artificiel  NBN EN 1297 / NBN EN 1296  Comportement au pliage à froid  NBN EN 1109 -40 °C  Stable entre -40 °C et +100 °C  Conductivité thermique  0,04 W/(m·K)	Allongement en traction longit./transv.	NBN EN 13859-1 (A)	20 % / 20 %	
*) Durabilité après vieillissement artificiel  NBN EN 1297 / NBN EN 1296  Comportement au pliage à froid  NBN EN 1109  -40 °C  Stable entre -40 °C  et +100 °C  Conductivité thermique  0,04 W/(m·K)	Allongement en traction longit./transv. vieillie*	NBN EN 13859-1 (A)	15 % / 15 %	
Comportement au pliage à froid  NBN EN 1109  -40 °C  Résistance à la température  Conductivité thermique  1296  reussi  -40 °C  stable entre -40 °C  et +100 °C  0,04 W/(m·K)	Résistance à la déchirure longitud./transv.	NBN EN 13859-1 (B)	370 N / 400 N	
Résistance à la températurestable entre -40 °C et +100 °CConductivité thermique0,04 W/(m·K)	*) Durabilité après vieillissement artificiel	•	réussi	
Résistance à la température et +100 °C  Conductivité thermique 0,04 W/(m·K)	Comportement au pliage à froid	NBN EN 1109	-40 °C	
	Résistance à la température			
Marquage CE NBN EN 13859-1 existant	Conductivité thermique		0,04 W/(m·K)	
	Marquage CE	NBN EN 13859-1	existant	

# Application

À utiliser comme écran de sous-toiture hautement perméable à la vapeur d'eau; à dérouler sur voliges, panneaux de sous-toiture en fibres de bois ainsi que sur les isolants fibreux thermiques en tout genre, même insufflés.

### Conditionnement

Art. n°	Code GTIN	Long.	Larg.	Contenu	Poids	UE	Récipient
12218	4026639122186	50 m	1,5 m	75 m²	14 kg	1	20

# **Avantages**

- ✓ Parois sèches grâce au film TEEE non-poreux avec une valeur  $\mu_d$  hygrovariable descendant jusqu'à moins de 0,02 m
- ✓ Résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grâce au film TEEE
- ✓ Eminemment robuste grâce à l'armature : convient aux isolants insufflés
- ✓ Exposition aux intempéries possible jusqu'a trois mois
- ✓ Sûr pendant la phase de chantier : convient comme couverture provisoire
- ✓ Collage rapide et fiable grâce aux zones autocollantes connect intégrées dans le sens longitudinal des lés



## Conditions générales

Les écrans SOLITEX PLUS devraient être posés avec la face imprimée tournée vers la personne qui les met en œuvre. L'écran de sous-toiture est à mettre en oeuvre tendu, sans ventre (souplesse) et parallèlement à l'égoût. L'écran peut être posé sur un support continu plan ou en cas de pose tendue, limiter l'entraxe

La fixation ne peut pas se faire dans des zones de convergence d'eau (dans les noues par exemple).

Dans les combles perdus et non isolés, prévoir une ventilation par le faîtage. Pour cela, arrêter l'écran SOLITEX 5 cm avant le faîtage. Doter en outre les combles non aménagés d'installations d'aération continue. Dans ce cas, protéger les écrans d'une exposition durable aux UV (par exemple en occultant les fenêtres).

Pour protéger la construction durant la phase des travaux conformément aux règles de la ZVDH (Fédération allemande des artisans-couvreurs), les écrans de sous-toiture SOLITEX PLUS peuvent servir de couverture provisoire pendant trois mois. Dans ce cas, la pente du toit doit atteindre au moins 14°. Il faut alors utiliser les éléments constitutifs du système : le taquet d'étanchéité TESCON NAIDECK, la colle de raccord ORCON F ainsi que le ruban adhésif TESCON VANA pour le collage des chevauchements et des raccords. La variante connect dispose de deux zones autocollantes intégrées qui garantissent la fiabilité de l'étanchéité au vent. Pour la pose et le collage, respecter les règles de la Fédération allemande des artisans-couvreurs.

Selon les règles de l'art des artisans-couvreurs, dans le cas d'une couverture de tuiles en terre cuite ou en béton, ils conviennent comme écrans de sous-toiture avec simple chevauchement, en guise de protection supplémentaire contre la pluie. Lors de l'utilisation comme écrans de sous-toiture avec simple chevauchement sur un bardage en bois, les écrans SOLITEX PLUS conviennent aussi en cas d'exigences accrues, en quise de protection supplémentaire contre la

#### En complément avec des isolants insufflés

SOLITEX PLUS peut aussi servir de couche de retenue pour les isolants insufflés en tout genre. Un non-tissé d'armature veille à une faible dilatation lors de l'insufflation

Il est recommandé de prévoir un taquet d'étanchéité (par exemple TESCON NAIDECK) sous le contre-lattis. Le lattis devrait déjà être monté avant l'insufflation. Pour que l'humidité présente sous la couverture soit évacuée principalement au milieu, entre les chevrons, il faut prévoir une latte flottante au milieu du compartiment, à fixer au lattis de support. Son épaisseur sera supérieure d'au moins 1 cm à celle du contre-lattis. Cette latte flottante limitera la déformation des écrans lors de l'insufflation et garantit la section de ventilation nécessaire.

Si l'isolant est insufflé de l'extérieur, les trous d'insufflation peuvent ensuite être collés avec le ruban adhésif TESCON VANA, large de 15 cm.







Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en œuvre et de perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre et les détails de construction, consultez les recommandations de conception et d'utilisation pro clima. Pour toute question, vous pouvez téléphoner à la hotline technique pro clima

BE ISOPROC cvba: +32 (0) 15 62 19 35 Email: technical@isoproc.be

MOLL

bauökologische Produkte GmbH Rheintalstraße 35 - 43 D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0 eMail: info@proclima.de

