



Tehnilised andmed

		Aine
Membran, mõlemal pool		polüuretaan
Kattefliis		polüester
Omadus	Standardid	Väärtus
Värvus		sinine
Külje pikkus		150 mm
Paksus	EVS-EN 1849-2	0,8 mm
Difusioonikontant μ	EVS-EN ISO 12572	225
sd-väärtus	EVS-EN ISO 12572	0,18 m
Tuletundlikkus	EVS-EN 13501	E
Ilmastikukindlus		4 kuud
Veesammas	EVS-EN ISO 811	> 4.000 mm
Veekindlus vanandamata /vanandatud*	EVS-EN 1928	W1 / W1
Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist	EVS-EN 1297 / EVS-EN 1296	nõuetele vastav
Külmpainduvus	EVS-EN 1109	-40 °C
Temperatuurikindlus		pikaajaline -40 °C kuni +100 °C

Kasutusvaldkond

SOLITEX WELDANO aluskatusesüsteemis sisenurkade kiireks ja turvaliseks teostamiseks. Eelvalmistatud, difuusse sisenurga detaili saab plastkeevitada SOLITEX WELDANO 3000 aluskatusekanga külge plastkeemisainega või kuumaõhupuhuriga.

Tarneviisid

Art. nr.	GTIN	Kogus	Kaal
16361	4026639163615	4 tükki	0,15 kg

Eelised

- ✓ Tehase eelvalmistus lihtsustab keerukate ühenduste teostamist
- ✓ Turvaline nurgaühendus: plastkeevitatav plastkeemisainega või kuumaõhupuhuriga
- ✓ Erakordselt rebenemiskindel ja tugev
- ✓ Lihtne noa või kääridega sobivaks lõigata nt. külje pikkust lühendada
- ✓ Kõrge töökindluse: libisemis- ja kulumiskindel pealispind

Aluspinnad

Sobib paigaldamiseks survekindlatele aluspindadele, näiteks puitvooderdisele, puidupõhistele plaatidele ja puitkiudplaatidele. Aluspind peab olema kuiv, jäävaba, puhas ja vaba terava servalistest või terava otsalistest osadest.

Raamtingimused

Kasutage kangaste servade keevitamiseks süsteemi kuuluvat plastkeemisainet WELDANO TURGA (HS) või kuumaõhupuhurit.

Keevituspikkus peab olema kuiv, jäävaba, vaba tolmust ja rasvainetest. Külge kleepunud mustuse (nt õli) eemaldamiseks kasutage süsteemi kuuluva plastkeemisaine WELDANO TURGA-ga kergelt niisutatud lappi ja puhastada sellega aluspind. Kanga saab keevitada mõlemalt poolt ja mõlemad pooled sobivad kasutamiseks pealmise kihina

Plastkeemisvahendi kasutamine on võimalik alates temperatuurist 0 °C. Järgige mahutil toodud ohutusnõudeid!

Kuumaõhupuhuri kasutamisel soovitage olenevalt ümbruse temperatuurist ja tuulest kasutada õhku, mille temperatuur on vahemikus ligikaudu 220 °C kuni 280 °C. Täpse väärtuse määramiseks katsetage keevitamist proovitükiga. Suurte pindade keevitamisel on ennast õigustanud 40 mm laiuse otsiku kasutamine. Väiksemate detailide keevitamisel on otstarbekam 20 mm otsik.

Alternatiivina võib kasutada kogu ulatuses plastkeevitatavate vormdetailidega WELDANO ROFLEX PLUS või WELDANO INVEX, neid võib välja lõigata ka aluskatusekangast SOLITEX WELDANO 3000.



Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de