TESCON RAPIC®

Sneltape zonder liner voor binnen en buiten

Technische gegevens

	Materiaal
Drager	PE-folie
Lijm	watervaste SOLID-lijm
Schutlaag	geen
Wapening	Polyester

Eigenschap	Normering	Waarde
Kleur		blauw
Uv- en weerbestendig		3 maanden
Verkleving getest niet-/verouderd	NBN EN 17990	doorstaan
Verwerkingstemperatuur		vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid, permanent		van -40 °C tot +90 °C
Opslag		koel en droog

Toepassing

Luchtdichte verkleving van luchtdichte, gladde en harde houtvezelplaten evenals dampremmen en luchtdichtingsbanen. Ideaal voor houtskelet- en prefabbouwers die in één beweging veel meters tape moeten plaatsen.

Leveringsvormen

Art.-nr.	Lengte	Breedte	Gewicht	VE	Verpakking	GTIN
1AR03693	30 m	50 mm	0,448 kg	24	576	4026639236937
1AR03694	30 m	60 mm	0,55 kg	20	480	4026639236944

Voordelen

- ✔ Gemakkelijk en snel: met de hand scheurbaar
- ✔ Snel en ecologisch: geen scheidingspapier meer dat los moet worden gemaakt, moet worden ingezameld en afgevoerd
- ✔ Kleeft betrouwbaar, zelfs bij vochtige omstandigheden: watervaste SOLID-lijm
- ✔ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180
- ✔ Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

Ondergronden

Ondergronden voor het verkleven reinigen.
Verkleving op bevroren ondergronden is niet mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de te verkleven materialen aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen).
Ondergronden moeten voldoende droog en dragend zijn.

Een duurzame verkleving wordt bereikt op alle pro clima binnenbanen, andere damprem- en luchtdichtingsbanen (bijv. PE, PA, PP en aluminium folies).
Verkleven van voegen tussen luchtdichte, harde houten platen (spaan-, OSB- en multiplexplaten), inclusief kruis- en T-voegen.
Bij de verkleving op gladde minerale ondergronden is voorbehandeling met TESCON PRIMER vereist. Beton- of pleisterondergronden mogen niet afzanden.

De beste resultaten voor een veilige constructie bereikt u op kwalitatief hoogwaardige ondergronden.
U dient zelf te controleren of de ondergrond geschikt is, eventueel is een testverkleving aan te bevelen.
Bij niet-dragende ondergronden wordt voorbehandeling met TESCON PRIMER aanbevolen.
Het verkleven van zachtboard is niet mogelijk.

Randvoorwaarden

De verklevingen mogen niet op trek belast worden. Na het verklevingen van banen moeten latten het gewicht van de isolatiestof opnemen. Verklevingen eventueel door steunlatten ondersteunen.
Tapes stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen. Luchtdichte verklevingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen.
Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Eventueel een bouwdroger plaatsen.

Getest op schadelijke stoffen conform

ISO 16000

Made in Germany developed and produced by pro clima

De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning van ISOPROC
cvba: +32 (0) 15 62 19 35
technical@isoproc.be

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany
Telefoon: +49 6202 2782 0
eMail: info@proclima.com