TESCON® SPRIMER

Pihustatav krunt sise- ja välistingimustesse

Tehnilised andmed

Aine	
Materjal	sünteetiline kautšuk

Omadus	Standardid	Väärtus
Värvus		läbikumav
Töötlemistemperatuur		-5 °C kuni +40 °C
Temperatuurikindlus		pikaajaline -25 °C kuni ~90 °C, lühiajaliselt kuni 100 °C (1h)
Kulu		ca. 3,2 m²/l
Ladustamine		12 kuud, külmumise eest kaitstult, jahedas ja kuivas

Kasutusvaldkond

Nakkekrunt puidu, puitkiudplaatide, müüritise, katuse, seina ja põrandaplaatide aluspinna ettevalmistamiseks järgnevaks pro clima teipide, nt tootesarjade TESCON VANA, TESCON PROFECT ja EXTOSEAL-tootesarja kasutamiseks. Sobib puidule, puitkiudplaadile, müüritisele, katustele, seintele ja betoonpõrandatele.

Töödeldav pind

Tarneviis	Kogus	Liimiteibi laius	Kulu
Purk	400 ml	60 mm	ca. 20 m
		75 mm	ca. 17 m
		150 mm	ca. 9 m
Purk	750 ml	60 mm	ca. 38 m
		75 mm	ca. 31 m
		150 mm	ca. 17 m

Olenevalt aluspinnast ja peale kandmisest võib kulunorm muutuda.

Tarneviisid

Art. nr.	Variant	Kogus	Kulu	Kaal	Pakendis	Alusel	GTIN
1AR01114	Purk	0,4 l	~ 1,3 m²	0,39 kg	12	1008	4026639211149
1AR01050	Purk	0,75 l	~ 2,4 m²	0,695 kg	6	336	4026639210500

Eelised

- ✔ Lihtne kasutada – pihustatav otse balloonist, krundi saastumine on välistatud
- ✔ Usaldusväärne seondumine: tungib sügavale ja tugevdab mittekandvaid või pudedaid aluspindu
- ✔ Säästab aega: teipe saab imavatele aluspindadele kleepida eelneva kuivamisajata
- ✔ Paindlik kasutamine: kasutatav nii kuivadel kui ka veidi niisketel aluspindadel
- ✔ Olenemata aastaajast: kasutamine võimalik ka miinuskraadidega

Aluspinnad

Enne kruntimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Kruntimiseks ei sobi läbikülmunud ja läbiniiskunud aluspinnad. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni).

Eeltöödeldavad on kõik mineraalsed pinnad (nt krohv või betoon) ja (vanad) puitaluspinnad. Lisaks on võimalik poorsete materjalide, nt puitkiudplaatide tugevdamine. Krunt sisaldab lahusteid. Aluspinna kandvust omal vastutusel kontrollida.

Veeauru läbilaskvad imavad aluspinnad (nt puitkiudplaadid) võivad olla veidi niisked. Kõiki teipe võib kleepida vahetult veel niiskele krundile. Lõplik tugevus saavutatakse alles pärast kuivamist. Vajaduse korral on soovitatav võtta kaitsemeetmeid, nt katta kinni. Lõplikult kuivamata krunti on vaja kaitsta ilmastikuolude eest.
Pealekantava krundi kogus sõltub aluspinna imavusest ja tuleb omal vastutusel kindlaks määrata.

Kui suhteliselt tihedatele mitteimavatele aluspindadele (nt betoon) kleebitakse veeauru mitteläbilaskvaid butüülkautšukteipe (nt sarjast EXTOSEAL), siis peab krunt olema enne teibi kasutamist täielikult kuivanud.

Kruntimisel ühendusliimi jaoks võib kasutada üksnes tooteid ORCON CLASSIC või ORCON MULTIBOND. Krunt ja ORCON CLASSIC peavad enne kangasmaterjali kleepimist (kuivmeetod) olema täielikult kuivanud (1–2 päeva).

Raamtingimused

Enne kasutamist piisavalt loksutada (min 20sek). Pihusti düüsi saab keerata vastavalt vajadusele: horisontaalselt pihustavaks kui ka vertikaalselt pihustavaks. Pärast iga kasutamist pihustage krunti tagurpidi kuni ventiilist tuleb ainult gaasi. Sellega puhastate ventiili toru ja väldite pihusti otsiku kuivamise ja sellega ka ummistumise. Puhastage pihusti otsik.

Eemaldage aluspindadelt tolm või saepuru (pühkige puhtaks).Pihustada TESCON SPRIMER aluspinnale ca. 20-25 cm kauguselt. Olenevalt materjalist ja otstarbest kuivamisaeg ca 5-15min. Imavad pinnad on vaja katta kahe kihiga.

Made in Germany developed and produced by pro clima

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Lisateavet paigalduse ja konstruktsiooniliste üksikasjade kohta leiate pro clima projekteerimisdokumentatsioonist. Küsimuste korral helistage pro clima tehnilise toe telefonil +49 6202 2782 45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany
Telefon: +49 6202 2782 0
eMail: info@proclima.com

pro clima®