

WELDANO TURGA

Plastkeevisaine



Tehnilised andmed

Aine	
Materjal	tetrahüdrofuraan (90%), tsükloheksanoon (10%)
Omadus	
Standardid	Väärtus
Värvus	läbipaistev
Töötlemistemperatuur	> 0 °C, optimaalselt 18-20 °C
Ladustamine	+15 °C kuni +25 °C, kuivas ja hästi ventileeritavas kohas, üksnes originaalmahutites, eemal kuumus- ja süttimisallikatest

Kasutusvaldkond

PU aluskatusekangaste (SOLITEX WELDANO) ülekatete veekindlaks kleepimiseks. Samuti sobilik süsteemi toodete näiteks ühendusriba SOLITEX WELDANO-S kleepimiseks.

Tarveviisid

Art. nr.	GTIN	Kogus	Kaal	Pakendis	Alusel
16436	4026639164360	1 l	0,925 kg	6	288

Eelised

- ✓ Väga väikese kuluga
- ✓ Võimaldab kiiresti turvalist koormatavat liidet
- ✓ SOLITEX WELDA süsteemiga sobiv plastkeevitusaine

Aluspinnad

Enne keevitamist WELDANO TURGA-ga tuleb SOLITEX WELDANO pinnad lapiga üle puhastada. Külmunud aluspindadele ei saa keevitada. Keevitatavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni).

Raamtingimused

Purki enne kasutamist korralikult loksutada või segada. Ühe liitri WELDANO TURGA-ga saab plastkeevitada umbes 200 – 250 jooksvat meetrit (keevisõmbeluse laius ca 30 mm). Töötemperatuur ei tohi langeda alla 0 °C-i.

Eriti lihtsa ja kiire teostamise saavutate plastkeevitusaine pinnale kandmiseks kasutades 500 ml pintselpudelit. Eelis: keevitusaine WELDANO TURGA kiire ja lihtne pinnale kandmine, ühe käega paigaldamine, ei mingit määrduvat plastkeevitusaine pakendit, pudeli mahutavus 500 ml.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

