

# WELDANO TURGA

Zwellasmiddel



## Technische gegevens

Stof		
Materiaal	Tetrahydrofuraan (90 %), Cyclohexanon (10 %)	
Eigenschap	Normering	Waarde
Kleur		transparant
Verwerkingstemperatuur		> 0 °C, optimaal 18-20 °C
Opslag		+15 °C tot +25 °C, droog en goed geventileerd, alleen in de originele houder, uit de buurt van hitte en ontstekingsbronnen houden

## Toepassing

Voor de waterdichte verlijming van overlappingsen van onderdakbanen van PU (bijv. SOLITEX WELDANO) 3000. Verder ook geschikt voor de verlijming van systeem producten, zoals de afdichtingsstrook SOLITEX WELDANO-S 3000.

## Leveringsvormen

Art.-nr.	GTIN	Inhoud	Gewicht	VE	Verpakking
16436	4026639164360	1 l	0,925 kg	6	288

## Voordelen

- ✓ Zuinig in gebruik
- ✓ Maakt duurzame, snel belastbare verbindingen mogelijk
- ✓ Op het SOLITEX WELDANO-systeem afgestemd zwellasmiddel

## Ondergronden

Voorafgaand aanbrengen van WELDANO TURGA moet de SOLITEX WELDANO 3000 met een doek worden gereinigd. Er mogen geen afstotende stoffen op de ondergrond aanwezig zijn (zoals vetten of siliconen).

## Randvoorwaarden

Blik voor gebruik goed schudden of doorroeren. Met één liter WELDANO TURGA kan ca. 200-250 strk. m. baan worden gelast (lasnaadbreedte 30 mm). De verwerkingstemperatuur mag niet lager zijn dan 0 °C.

Gebruik voor het bijzonder snel en eenvoudig aanbrengen de penseelfles 500 ml.

Voordelen: snel en eenvoudig aanbrengen van het zwellasmiddel WELDANO TURGA, maakt werken met één hand mogelijk, geen verontreiniging van het zwellasmiddel in de bundel, inhoud 500 ml.

De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden. Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima op +49 (0) 62 02 - 27 82.45.

**MOLL**  
bauökologische Produkte GmbH  
Rheintalstraße 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
eMail: info@proclima.de

