



Declaración de prestaciones

① INTELLO PLUS

② 10092

(Numero del lote véase impreso en la lámina)

Lámina freno de vapor y hermeticidad al aire para todos los aislantes fibrosos

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Sistema 3

El organismo notificado "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - ha realizado el ensayo principal de los propiedades de éste material según Sistema 3.

⑨ Prestaciones declaradas según ETA-18/1146:2019

Propiedades	Norma	Valor
Longitud ¹	UNE-EN 1848-2	50 m
Anchura ²	UNE-EN 1848-2	1,5 m
Peso por superficie	UNE-EN 1849-2	110 ±20 g/m ²
Rectitud	UNE-EN 1848-2	< 7,5 cm/10 m
Grosor	UNE-EN 1849-2	0,4 ±0,15 mm
Valor sd	UNE-EN 1931	14 ±4,5 m
Tabla. A.3.1: Durabilidad del valor sd	UNE-EN 1296 / UNE-EN ISO 12572	23°C 25% 23°C 71,5% 23°C 90%
Valor sd inicial [m]	- " -	34 ±20% 1,7 ±20% 0,30 ±40%
Valor sd envejecido [m]	- " -	55 ±20% 2,0 ±20% 0,30 ±40%
Comportamiento al fuego	UNE-EN 13501-1	E
Permeabilidad al aire	UNE-EN 13859-2 / UNE-EN 12114	0,0095 m ³ /(m ² ·h·50 Pa)
Máx. fuerza a tracción long./trans.	UNE-EN 13859-1 (A)	340 N/5 cm / 220 N/5 cm
Máx. fuerza a tracción long./trans. envejecido	UNE-EN 13859-1 (A)	330 N/5 cm / 210 N/5 cm
Dilatación long./trans.	UNE-EN 13859-1 (A)	15 % / 15 %
Dilatación long./trans. envejecido	UNE-EN 13859-1 (A)	13 % / 13 %
Resistencia al desgarre long./trans.	UNE-EN 13859-1 (B)	200 N / 200 N
Durabilidad, tras envejecimiento artificial	ETA-18/1146	Aprobado

Tolerancias de medidas: ¹: +0,5 m; ²: +0,005 m

La prestación del producto según los números 1 y 2 equivale a la prestación declarada según numero 9. Responsable de la declaración de prestaciones es únicamente el fabricante según numero 4. Firmado por el fabricante y en nombre del fabricante por.



Lothar Moll, Gerente



Michael Förster, Director técnico
Schwetzingen, 14/10/2026