



Razlaga

① INTELLO PLUS

② 10092

(Število lota odtisnjeno na traku)

Parno ovirajoč in zrakotesen trak

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Sistem 3

Pooblaščen družba "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - je opravila prvo testiranje lastnosti materialov po sistemu 3.

⑨ Razlaga rezultatov po ETA-18/1146:2019

Lastnost	Pravilo	Vrednost
Dolžina ¹	SIST EN 1848-2	50 m
Širina ²	SIST EN 1848-2	1,5 m
Teža po površini	SIST EN 1849-2	110 ±20 g/m ²
Stopnjo	SIST EN 1848-2	< 7,5 cm/10 m
Debelina	SIST EN 1849-2	0,4 ±0,15 mm
sd-vrednost	SIST EN 1931	14 ±4,5 m
	SIST EN 1296 / SIST EN ISO 12572	23°C 25% 23°C 71,5% 23°C 90%
	- " -	34 ±20% 1,7 ±20% 0,30 ±40%
	- " -	55 ±20% 2,0 ±20% 0,30 ±40%
Odziv na ogenj	SIST EN 13501-1	E
Prepustnost zraka	SIST EN 13859-2 / SIST EN 12114	0,0095 m ³ /(m ² ·h·50 Pa)
Največja natezna sila vzdolžno/prečno	SIST EN 13859-1 (A)	340 N/5 cm / 220 N/5 cm
Največja natezna sila vzdolžno/prečno po staranju	SIST EN 13859-1 (A)	330 N/5 cm / 210 N/5 cm
Raztezanje vzdolžno/prečno	SIST EN 13859-1 (A)	15 % / 15 %
Raztezanje vzdolžno/prečno po staranju	SIST EN 13859-1 (A)	13 % / 13 %
Odpornost na trganje vzdolžno/prečno	SIST EN 13859-1 (B)	200 N / 200 N
Trajnost po umetnem staranju	ETA-18/1146	opravljeno

Dimenzijske tolerance: ¹: +0,5 m; ²: +0,005 m

Rezultat iskanja izdelkov ustreza številki 1 in 2 ustreza rezultatu 9. Odgovornost za izdelavo teh pojasnil je edino na proizvajalcu in ustreza številki 4. Podpis proizvajalca in v imenu proizvajalca.

Lothar Moll, poslovodja

Michael Förster, vodja tehnike

Schwetzingen, 14. Okt. 2026