



Verklaring van de capaciteit

DoP-Nr.: 4026639122636-062379

① SOLITEX MENTO 1000

② 12263

(Batchnummer-zie opdruk op membraan)

Onderdak- en onderspanbaan

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Systeem 3

De voltooide posities "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - en "MPA Dresden GmbH" - NB 0767 - hebben de oorspronkelijke keuringen van de materiaaleigenschappen volgens het systeem 3 verricht.

⑨ Uitgelegd vermogen volgens NBN EN 13859-1

Eigenschap	Keuringsnorm	Waarde
Lengte ¹	NBN EN 1848-2	50 m
Breedte ²	NBN EN 1848-2	3 m
Oppervlaktegewicht	NBN EN 1849-2	115 ± 5 g/m ²
Dikte	NBN EN 1849-2	0,40 ± 0,05 mm
µd-waarde	NBN EN ISO 12572	0,05 ± 0,02 m
Brandgedrag	NBN EN 13501-1	E
Waterdichtheid niet-/verouderd*	NBN EN 13859-1	W1 / W1
Max. trekkracht lengte/dwars	NBN EN 13859-1 (A)	220 ± 15 N/5 cm / 170 ± 15 N/5 cm
Max. trekkracht lengte/dwars verouderd*	NBN EN 13859-1 (A)	185 ± 15 N/5 cm / 160 ± 15 N/5 cm
Rek lengte/dwars	NBN EN 13859-1 (A)	60 ± 20 % / 70 ± 20 %
Rek lengte/dwars verouderd*	NBN EN 13859-1 (A)	40 ± 20 % / 50 ± 20 %
Doorscheurweerstand lengte/dwars	NBN EN 13859-1 (B)	130 ± 30 N / 135 ± 30 N
*) Duurzaamheid na kunstmatige veroudering	NBN EN 1297 / NBN EN 1296	doorstaan
Koudbuiggedrag	NBN EN 1109	-40 °C

Maattoleranties: ¹: +0,5 m; ²: +0,01 m

Het vermogen van het product volgens de nummers 1 en 2 komt overeen met het uitgelegde vermogen volgens nummer 9. Alleen de producent is volgens nummer 4 verantwoordelijk voor het opstellen van deze verklaring. Ondertekent voor de producent en in naam van de producent door:

Lothar Moll, Directeur

Michael Förster, Hoofd Engineering
Schwetzingen, 8-7-2020