Verklaring van de capaciteit

① SOLITEX FRONTA HUMIDA

② 14069
(Batchnummer-zie opdruk op membraan)

Wandbetimmeringsbaan achter geventileerde gemetste gevelbekleding

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Systeem 3

De voltooide positie "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - heeft de oorspronkelijke keuringen van de materiaaleigenschappen volgens het systeem 3 verricht.

⑨ Uitgelegd vermogen volgens NBN EN 13859-2

Eigenschap	Keuringsnorm	Waarde
Lengte¹	NBN EN 1848-2	50 m
Breedte²	NBN EN 1848-2	3 m
Oppervlaktedichtheid	NBN EN 1849-2	115 ±5 g/m²
Dikte	NBN EN 1849-2	0,40 ±0,05 mm
µd-waarde	NBN EN 1931	0,50 ±0,10 m
Brandgedrag	NBN EN 13501-1	E
Waterdichtheid niet-/verouderd*	NBN EN 13859-2	W1 / W1
Max. treksterkte lengte/dwars	NBN EN 13859-2 (A)	220 ±15 N/5 cm / 150 ±15 N/5 cm
Max. treksterkte lengte/dwars verouderd*	NBN EN 13859-2 (A)	240 ±15 N/5 cm / 155 ±15 N/5 cm
Rek lengte/dwars	NBN EN 13859-2 (A)	85 ±15 % / 85 ±15 %
Rek lengte/dwars verouderd*	NBN EN 13859-2 (A)	60 ±15 % / 60 ±15 %
Doorscheurweerstand lengte/dwars	NBN EN 13859-2 (B)	125 ±20 N / 150 ±20 N
*) Duurzaamheid na kunstmatige veroudering	NBN EN 1297 / NBN EN 1296	doorstaan
Koudbuiggedrag	NBN EN 1109	-40 °C

Maattoleranties: ¹: +0,5 m; ²: +0,01 m

Het vermogen van het product volgens de nummers 1 en 2 komt overeen met het uitgelegde vermogen volgens nummer 9. Alleen de producent is volgens nummer 4 verantwoordelijk voor het opstellen van deze verklaring. Ondertekend voor de producent en in naam van de producent door:

Lothar
Moll, Directeur

Michael
Förster, Hoofd Engineering

Schwetzingen, 6-11-2026