Verklaring van de capaciteit

① SOLITEX FRONTA QUATTRO connect

② 15042
(Batchnummer-zie opdruk op membraan)

Wandbetimmeringsbaan geschikt voor gevelbetimmeringen met open voegen en voor gesloten gevels

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Systeem 3

De voltooide positie "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - heeft de oorspronkelijke keuringen van de materiaaleigenschappen volgens het systeem 3 verricht.

⑨ Uitgelegd vermogen volgens NBN EN 13859-2

Eigenschap	Keuringsnorm	Waarde
Lengte[1]	NBN EN 1848-2	50 m
Breedte[2]	NBN EN 1848-2	1,5 m
Oppervlaktedichtheid	NBN EN 1849-2	180 ±5 g/m²
Dikte	NBN EN 1849-2	0,60 ±0,10 mm
µd-waarde	NBN EN ISO 12572	0,05 ±0,02 m
Brandgedrag	NBN EN 13501-1	E
Waterdichtheid niet-/verouderd*	NBN EN 13859-2	W1 / W1
Max. treksterkte lengte/dwars	NBN EN 13859-2 (A)	290 ±20 N/5 cm / 220 ±20 N/5 cm
Max. treksterkte lengte/dwars verouderd*	NBN EN 13859-2 (A)	200 ±20 N/5 cm / 135 ±20 N/5 cm
Rek lengte/dwars	NBN EN 13859-2 (A)	50 ±20 % / 70 ±20 %
Rek lengte/dwars verouderd*	NBN EN 13859-2 (A)	30 ±20 % / 40 ±20 %
Doorscheurweerstand lengte/dwars	NBN EN 13859-2 (B)	220 ±30 N / 300 ±30 N
*) Duurzaamheid na kunstmatige veroudering	NBN EN 1297 / NBN EN 1296	doorstaan (voor wanden met open voegen)
Plooibaarheid bij lage temperatuur	NBN EN 495-5	-50 °C

Maattoleranties: [1]: +0,5 m; [2]: +0,005 m

Het vermogen van het product volgens de nummers 1 en 2 komt overeen met het uitgelegde vermogen volgens nummer 9. Alleen de producent is volgens nummer 4 verantwoordelijk voor het opstellen van deze verklaring. Ondertekent voor de producent en in naam van de producent door:

Lothar
Moll, Directeur

Michael
Förster, Hoofd Engineering

Schwetzingen, 6-11-2026