Verklaring van de capaciteit

① SOLITEX ADHERO 3000

② 1AR04027
(Batchnummer-zie opdruk op membraan)

Onderdak- en onderspanbaan

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Systeem 3

De voltooide positie "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - heeft de oorspronkelijke keuringen van de materiaaleigenschappen volgens het systeem 3 verricht.

⑨ Uitgelegd vermogen volgens NBN EN 13859-1 / -2

Eigenschap	Keuringsnorm	Waarde
Lengte¹	NBN EN 1848-2	30 m
Breedte²	NBN EN 1848-2	0,5 m
Oppervlaktedichtheid	NBN EN 1849-2	240 ±5 g/m²
Dikte	NBN EN 1849-2	0,49 ±0,06 mm
µd-waarde	NBN EN ISO 12572	0,40 ±0,08 m
Brandgedrag	NBN EN 13501-1	C-s1,d0
Hagelweerstand	NBN EN 13583	doorstaan
Waterdichtheid niet-/verouderd*	NBN EN 1928	W1 / W1
Max. treksterkte lengte/dwars	NBN EN 13859-1 (A) / -2 (A)	250 ±30 N/5 cm / 200 ±30 N/ 5 cm
Max. treksterkte lengte/dwars verouderd*	NBN EN 13859-1 (A) / -2 (A)	190 ±20 N/5 cm / 160 ±20 N/ 5 cm
Rek lengte/dwars	NBN EN 13859-1 (A) / -2 (A)	70 ±20 % / 70 ±20 %
Rek lengte/dwars verouderd*	NBN EN 13859-1 (A) / -2 (A)	40 ±20 % / 50 ±20 %
Doorscheurweerstand lengte/dwars	NBN EN 13859-1 (B) / -2 (B)	170 ±30 N / 220 ±30 N
*) Duurzaamheid na kunstmatige veroudering bij 100 °C	NBN EN 1297 / NBN EN 1296	doorstaan
Koudbuiggedrag	NBN EN 1109	-40 °C

Maattoleranties: ¹: +0; ²: +0

Het vermogen van het product volgens de nummers 1 en 2 komt overeen met het uitgelegde vermogen volgens nummer 9. Alleen de producent is volgens nummer 4 verantwoordelijk voor het opstellen van deze verklaring. Ondertekent voor de producent en in naam van de producent door:





Lothar
Moll, Directeur

Michael
Förster, Hoofd Engineering

Schwetzingen, 12-11-2026