



Toimivusdeklaratsioon

^① SOLITEX QUANTHO 3000 connect

^② 1AR04076

(Partii numbrit vaata lindi pealiskirjalt)

Katuste aluskate

^④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Süsteemi 3

Teavitatud asutus "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 ja „Prüfinstitut für das Brandverhalten von Bauprodukten Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch“ - NB 1508 - viisid läbi materjali omaduste esmahindamise süsteemi 3 järgi.

^⑨ Deklareeritud toimivused alusel ETA-23/0532 (EAD 030218-01-0402)

Omadus	Standardid	Väärtus
Pikkus ¹	EVS-EN 1848-2	50 m
Laius ²	EVS-EN 1848-2	1,5 m
Pinnaühiku kaal	EVS-EN 1849-2	230 ±20 g/m ²
Sirgus	EVS-EN 1848-2	< 30 mm/10 m
Paksus	EVS-EN 1849-2	0,7 ±0,1 mm
sd-väärtus	EVS-EN ISO 12572	0,16 ±0,05 m
Tulekindlus	EVS-EN 13501-1	E
Rahekindlus	EVS-EN 13583	ETA-23/0532
Perforatsioonipunktide veekindlus	EAD 030218-01-0402	ETA-23/0532
Veekindlus vanandamata /vanandatud*	EVS-EN 13859-1	W1 / W1
Õhuläbilaskvus	EVS-EN 12114	< 0,1 m ³ /(m ² ·h·50 Pa)
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-1 (A)	335 ±60 N/5 cm / 335 ±60 N/5 cm
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas vanandatud*	EVS-EN 13859-1 (A)	325 ±60 N/5 cm / 335 ±60 N/5 cm
Katkevenivus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-1 (A)	36 ±20 % / 55 ±20 %
Katkevenivus piki-/ristisuunas vanandatud*	EVS-EN 13859-1 (A)	36 ±20 % / 55 ±20 %
Punkttugevus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-1 (B)	200 ±40 N / 200 ±40 N
*) Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist	EVS-EN 1297 / EVS-EN 1296	nõuetele vastav
Külmpainduvus	EVS-EN 1109	-40 °C
Emissiooni tase	EVS-EN 15976	0,85

dimensionaalsed tolerantsid: ¹: +0,5 m; ²: +0,01 m

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:



Lothar Moll, Tegevdirektor



Michael Förster, Tehnilise osakonna juhataja
Schwetzingen, 03.06.2025