



Sprühen statt kleben:

## Luftdichtung schnell und einfach **AEROSANA® VISCONN**



Sichere Lösungen für die Dichtung der Gebäudehülle

## AEROSANA® VISCONN-System

Frost- & feuchtebeständiger\* Dichtstoff, feuchtevariabel, blau/schwarz oder weiß

### Anwendung:

Als sprüh- und streichbare Dampfbrems- und Luftpditionsebene für z. B. nicht verputztes Mauerwerk oder poröse Plattenwerkstoffe - innen und außen. Auch für Bauteilanschlüsse und zur Ertüchtigung des Untergrundes bei der Sanierung geeignet.



### Vorteile:

- ✓ Einfach aufsprühen oder streichen: extrem schnelles Arbeiten
- ✓ Besonders auch an verwickelten Übergängen und Details
- ✓ Für robuste Bauteile: Nach Trocknung feuchtebeständig\* und sehr strapazierfähig
- ✓ Sicher bei Bauteilbewegungen: Bleibt dauerhaft elastisch
- ✓ Flexible Lagerung: frostbeständig\* bis -15 °C
- ✓ Hält auf allen bauüblichen Oberflächen, auch als Haftbrücke
- ✓ Ist überputzbar, überstrichbar, überklebbar
- ✓ Überbrückt Risse und Fugen bis 20 mm Breite (AEROSANA VISCONN FIBRE)
- ✓ Kein Anmischen: gebrauchsfertig, direkt verarbeiten

(\*AEROSANA VISCONN und VISCONN FIBRE)

### Einsatz in vielen Situationen:



Luftdichter Übergang von Holzwerkstoffplatten (z. B. OSB) auf z. B. Betonplatten. Quellmörtel können einfach eingebunden werden. Einfaches Über-sprühen von schwierigen Geometrien (z. B. Befestigungsmittel wie Winkel). Dauerhaftigkeit in Anlehnung an DIN EN 13984 geprüft und bestätigt.



Video ansehen –  
So vielseitig ist AEROSANA VISCONN:

[proclima.de/fluessigdichtung](http://proclima.de/fluessigdichtung)



# Alles. schneller. dicht!

Holzbau und Mauerwerksbau · Fläche und Details · Neubau und Sanierung · Fensteranschluss · innen und außen



Luftdichter Übergang von CLT-Elementen auf z. B. Betonplatten inkl. schwieriger Geometrien (z. B. Winkel). Die Deckschicht der Elemente muss dazu luftdicht sein. Quellmörtel können einfach eingebunden werden.



Herstellen der Luftdichtheit von unverputztem Mauerwerk.



Leichtes Verschließen von Rissen oder Fugen durch Sprühen oder Streichen. Die Fehlstellen werden dazu mit AEROSANA VISCONN geflutet und übersprührt.



Einfaches luftdichtes Einbinden von Durchdringungen (z. B. Zangen oder Sparren bei der Dachsanierung von außen.)



Mehr Informationen zum  
AEROSANA VISCONN-System unter:

[proclima.de/aerosana-systemprodukte](http://proclima.de/aerosana-systemprodukte)





Herstellen der luftdichten Innen- und schlagregendichten Außenanschlüsse im Streich- oder Sprühverfahren. Flexibel einsetzbar auf faserförmigen Dämmstoffen (z.B. Hanf- oder Schafwolle) sowie auf Ortschaum. Anschlüsse innen und außen nach IFT-Richtlinie MO-01/1:2007-01, Abs. 5 geprüft und bestätigt.



Mit dem faserarmierten AEROSANA VISCONN FIBRE ist die Luftdichtheit breiter Risse leicht und zeitsparend herzustellen – sowohl im Streich- als auch im Sprühverfahren (AEROFIXX).



Bei großen Ausbrüchen einfach AEROSANA VISCONN mit AEROSANA FLEECE kombinieren.

Runde Durchdringungen wie z.B. Rohre mit AEROSANA VISCONN und AEROSANA FLEECE anschließen.

### Fensteranschluss sprühen: geprüft und freigegeben

Prüfbericht Nr. 18-004115-PRO1 (PB 1-E03-020310-de-02) AEROSANA VISCONN nach MO-01/1:2007-01, Abs. 5 21.08.2019



# Anwendungshinweise

## Rahmenbedingungen

Risse, die breiter als 3 mm sind, müssen überklebt, mit AEROSANA FLEECE überdeckt oder mit geeignetem Material gefüllt werden. Das Sprühen erfolgt mit einem Abstand von ca. 15 cm zum Untergrund. Die Verarbeitung in mehreren Schichten kann ohne Trocknungspause erfolgen. Eine perfekte Luftdichtheit kann nur bei geschlossenem AEROSANA VISCONN-Film erreicht werden. Lineare Anschlüsse: Die beste Deckung wird erreicht, wenn in 2 Lagen gesprüht wird. Der Sprühstrahl wird in einem Winkel von ca. 60° über den Untergrund, vor sich her treibend, geführt. Der zweite Sprühgang erfolgt entsprechend in entgegengesetzter Richtung. Flächige Oberflächenbehandlung: Die beste Deckung wird erreicht, wenn eine Lage horizontal und danach kreuzweise vertikal gesprüht wird.

**AEROFIXX-Anwendung:** Der AEROFIXX wird an einen Kompressor mit einer Ansaugleistung >300 l/min angeschlossen. Der Druck wird auf 6 bar eingestellt. Mit dem AEROFIXX können alle AEROSANA VISCONN-Varianten im 600 ml Schlauchbeutel verarbeitet werden. Es kann durch Drehen am Sprühkopf leicht zwischen Raupen- und Sprühauftag gewechselt werden.

**Airless-Anwendung:** Es können Membran- oder Kolben-Airless-pumpen verwendet werden. Die Leistung der Maschine sollte 1,8 Liter/min nicht unterschreiten. Empfohlene Düsen sind für flächige Anwendung: 317 bis 521 - für Details: 210. Die erste der Ziffer der Düsenbezeichnung steht für den Sprühwinkel in Grad (-10), die zweite und dritte Ziffer für den Durchmesser der Düse in 0,0xx Zoll. Der Druck wird so eingestellt, dass ein gleichmäßiges, streifenfreies Sprühbild entsteht. Sind Streifen seitlich des Sprühbereichs sichtbar, den Sprühdruck erhöhen. Sollte dieses nicht helfen, Filter reinigen oder wechseln. Der optimale Druck liegt abhängig von der verwendeten Düse bei ca. 80-150 bar. Als Pistolenfilter wird eine 60er Maschenweite empfohlen. Vor dem Sprühen das Material gleichmäßig langsam aufrühen. Während dessen vor Inbetriebnahme des Airless-Gerätes einmal mit klarem Wasser spülen - Maschine vollständig entleeren. AEROSANA VISCONN FIBRE und AEROSANA VISCONN FIBRE white können nicht mit Airless-Geräten verarbeitet werden. Bitte verwenden Sie in diesem Fall den AEROFIXX.

**Schichtdicke und Trocknung:** Die erforderliche Mindestschichtdicke von 500 µm ist erreicht, wenn sich auf der Oberfläche des AEROSANA VISCONN während des Sprühens eine leicht wellige, lückenlose Oberfläche bildet (Orangenhaut). Risse und Poren im Untergrund müssen geschlossen werden, um eine perfekte Luftdichtung zu erreichen. Dies kann mit AEROSANA VISCONN bis 3 mm, mit AEROSANA VISCONN FIBRE bis 8 mm durch Sprühen / Fluten erfolgen. Die Dickenkontrolle erfolgt an verschiedenen Stellen über die gesamte besprühte Fläche mit der Messschablone unmittelbar nach dem Auftragen der letzten

Schicht AEROSANA VISCONN. Während des Trocknens wechselt AEROSANA VISCONN die Farbe von blau zu schwarz. AEROSANA VISCONN white hat keinen Farbumschlag. Der feuchte Film ist vor Feuchtigkeit (z. B. Regen) bis zur vollständigen Durchtrocknung zu schützen. Unmittelbar nachdem die Sprüharbeiten beendet sind, das Airless-Gerät von außen mit Wasser reinigen und mehrfach durchspülen,

bis keine Eintrübung des Spülwassers mehr sichtbar ist – dabei Reste von AEROSANA VISCONN vollständig entfernen. Für weitere Hinweise (z. B. Bedienung) den Hersteller des Airless-Gerätes kontaktieren.

**Schutzausrüstung:** Durch den Luftdruck wird Staub aufgewirbelt. Daher empfehlen wir auch an gut belüfteten Orten das Tragen einer persönlichen Schutzausrüstung bestehend aus Mundschutz, Schutzbrille und Handschuhen.

**Verarbeiten mit Pinsel:** Alle AEROSANA VISCONN Varianten lassen sich mit dem Pinsel auftragen. Für ein effizientes Arbeiten sollte die Pinselbreite ≥50 mm sein. Die Mindestschichtdicke von 500 µm mit einer Messschablone überprüfen.

**Lagerung:** Nach längerer Lagerzeit kann Wasser (~5 %) eingebracht werden, um wieder eine spritzfähige Konsistenz herzustellen. Zu dünnflüssiges Einstellen ist zu vermeiden (Gefahr von starker Fließen und verminderter Rissüberbrückung). Der luftdichte Verschluss des Gebindes und das zusätzliche Abdecken des Materials mit einer dünnen Folie vermindern das Austrocknen.

## Untergründe

Vor der Anwendung prüfen, ob der Untergrund für den Einsatz der Flüssigfolie geeignet ist. Bei unebenen bzw. strukturierten Untergründen ist ggf. mehrfaches Auftragen erforderlich. Fehlstellen (Ausbrüche im Untergrund) oder starke Unebenheiten ggf. mit AEROSANA FLEECE schließen, vor der Verarbeitung überkleben (z. B. je nach Anforderung mit einem der CONTEGA SOLIDO Klebebänder) oder mit einer Spachtelmasse ausgleichen. Untergründe sollten gereinigt sein. Ab +5 °C Untergrund- und Lufttemperatur verarbeitbar. Es dürfen keine abweisenden Stoffe auf den zu beschichtenden Materialien vorhanden sein (z. B. Fette oder Silikone). Untergründe müssen ausreichend trocken und tragfähig sein. Die Verarbeitung auf feuchten, jedoch nicht nassen Untergründen ist möglich. Die Flüssigfolie haftet auf allen bauüblichen Materialien wie z. B. mineralische Untergründe, wie Beton und Mauerwerk (z. B. Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Bims). Beton- oder Putzuntergründe dürfen geringfügig absanden. Weiterhin auf allen pro clima Bahnen (SOLITEX ADHERO VISTO primern), sowie Bahnen aus PE, PA, PP und Aluminium, auf rauem, gehobeltem und lackiertem Holz, Holzwerkstoffplatten (Span-, OSB-, BFU-, MDF- und Holzfaserunterdeckplatten), nicht rostenden Metalluntergründen und harten Kunststoffen (z. B. Rohre, Fenster). AEROSANA VISCONN haftet nicht auf dem Schnell-Klebeband TESCON RAPIC. In dem Fall ist das Band mit einem Transfer-Klebeband (z. B. TESCON VANA) zu überbrücken. Bewegungsfugen können auf Grund der zu erwartenden Bewegungen nicht abgedichtet werden. Übergänge z. B. Boden-Wand-Anschluss sind in dem abzudichtenden Bereich in ihrer gesamten Abwicklung mit der erforderlichen Mindestschichtdicke (500 µm Nassauftrag) zu beschichten. Stoßfugen wie Kehlbereiche von Holzfaserunterdeckplatten zusammen mit AEROSANA FLEECE ausführen. Sollen Folien (z. B. pro clima INTELLO) luftdicht angeschlossen werden, sind diese in üblicher Weise anzutackern oder durch ein geeignetes Klebeband (z. B. TESCON VANA) zu fixieren. Der Übergang muss spannungsfrei sein.

**Angrenzende Materialien/Flächen schützen:** Die Umgebung der Beschichtungsflächen, insbesondere sichtbare Flächen wie Holz, Glas, Keramik, Klinker, Naturstein, Lack und Metall schützen. Spritzer sofort mit viel Wasser abspülen. Nicht bis zum Erhärten warten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Waschwasser sammeln und gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen, Entsorgungsschlüssel 080416.



# AEROSANA® VISCONN-System

## Informationen zum System

### Technische Daten:

|  | AEROSANA VISCONN / white  | AEROSANA VISCONN FIBRE / white  |
|--|---|---|
| Material                               | modifizierte wässrige Acrylat-Polymerdispersion   | modifizierte wässrige Acrylat-Polymerdispersion, faserarmiert   |
| Farbe                                  | dunkelblau, nach vollständiger Austrocknung<br>dunkelblau/schwarz / weiß                                      | dunkelblau, nach vollständiger Austrocknung<br>schwarz / weiß   |
| Flächengewicht                         | 290 g/m <sup>2</sup> (getrocknet, bei 0,3 mm Dicke)   | 290 g/m <sup>2</sup> (getrocknet, bei 0,3 mm Dicke)   |
| Beschichtungsauftrag                   | 0,2 – 1,0 mm Nassfilm   | 0,6 – 1,4 mm Nassfilm   |
| s <sub>d</sub> -Wert / feuchtevariabel | 6 m (bei 0,3 mm Dicke) / 0,13 – 10,00 m   | 3,5 m (bei 0,3 mm Dicke) / 0,15 – 5,00 m  |
| Brandverhalten                         | E   | E   |
| Freibewitterung                        | 3 Monate  | 3 Monate  |
| Schlagregendichtheit                   | bis 600 Pa, umlaufend (AEROSANA VISCONN)  | –   |
| Widerstand Wasserdurchgang             | W1  | W1  |
| Wassersäule                            | 2.000 mm  | 2.000 mm  |
| Luftdichtheit                          | bis 1000 Pa, umlaufend (AEROSANA VISCONN)   | –   |
| überputzbar / überstreichbar           | ja und überklebbar mit pro clima Klebebändern   | ja und überklebbar mit pro clima Klebebändern   |
| Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung  | bestanden   | bestanden   |
| Verarbeitungstemperatur                | +5 °C bis +60 °C (auch Untergrundtemperatur)  | +5 °C bis +60 °C (auch Untergrundtemperatur)  |
| Trocknung                              | ca. 12 – 48 Std. (bei 20 °C, 65% rel. Feuchte)<br>je nach Auftragsdicke und Untergrund                        | ca. 6 – 48 Std. (bei 20 °C, 65% rel. Feuchte)<br>je nach Auftragsdicke und Untergrund                                 |
| Temperaturbeständigkeit                | dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)  | dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)  |
| Ergiebigkeit                           | ~ 1,33 m <sup>2</sup> /l (= 0,75 l/m <sup>2</sup> ), je nach Untergrund und Auftragsart                       | 1,25-2,5 m <sup>2</sup> /l (= 0,4-0,8 l/m <sup>2</sup> ), je nach Untergrund und Auftragsart                          |
| Lagerung                               | -15 °C bis +25 °C (AEROSANA VISCONN),<br>+5 °C bis +25 °C (AEROSANA VISCONN white),<br>luftdicht verschlossen | -15 °C bis +25 °C (AEROSANA VISCONN FIBRE),<br>+5 °C bis +25 °C (AEROS. VISC. FIBRE white),<br>luftdicht verschlossen |
| QNG Anforderungen                      | erfüllt (AEROSANA VISCONN)  | erfüllt (AEROSANA VISCONN FIBRE)  |

### Lieferformen:

AEROSANA VISCONN / white: 10 l Eimer, 0,6 l Schlauchbeutel; AEROSANA VISCONN FIBRE / white: 5 l Eimer, 0,6 l Schlauchbeutel  
AEROSANA FLEECE: 25 m x 150 mm; AEROFIXX: 1 Karton



**AEROSANA VISCONN / white**  
Sprühbarer Dichtstoff,  
feuchtevariabel, blau/schwarz  
oder weiß, (AEROSANA  
VISCONN blau/schwarz:  
frost- und feuchtebeständig)

**AEROSANA VISCONN  
FIBRE / white**  
Sprühbarer faserarmierter  
Dichtstoff, feuchtevariabel,  
blau/schwarz oder weiß,  
(AEROSANA VISCONN FIBRE:  
frost- und feuchtebeständig)

**AEROSANA FLEECE**  
Überbrückungs-Vlies

**AEROFIXX**  
Auftragswerkzeug  
für Schlauchbeutel  
im AEROSANA-System

**AEROBOXX**  
Transportkoffer  
für AEROFIXX mit  
flexiblem Inlay



### Technik-Hotline

DE ☎ +49 6202 2782 45, [technik@proclima.de](mailto:technik@proclima.de)  
CH ☎ +41 5258 8007 9, [technik@proclima.ch](mailto:technik@proclima.ch)  
AT ☎ +43 3127 2094 5, [office@harrer.at](mailto:office@harrer.at)